

### LEPIDLO NA OBKLADAČKY 24A EXTRA

Lepidlo na obkladačky 24A EXTRA je mimoriadne kvalitná predmiešaná lepiaca pasta k okamžitému použitiu určená na lepenie keramických obkladov a dlažieb. Splňa požiadavky EN 12004, trieda D1T.



#### Technické dáta:

<b>Báza</b>	akrylát
<b>Konzistencia</b>	pasta
<b>Systém vytvrdzovania</b>	fyzikálne vysychanie
<b>Otvorený čas (*)</b>	15 min
<b>Rýchlosť schnutia</b>	cca 24 hod
<b>Špecifická hmotnosť</b>	cca 1,6 g/ml
<b>Príľnavosť</b>	3,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Obsah sušiny</b>	82 %
<b>Rýchlosť vytvrdzovania (*)</b>	konečná pevnosť po 24-48 hodinách
<b>Spotreba</b>	1000 – 1500 g/m <sup>2</sup>

(\*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.

#### Charakteristika:

- pasta na okamžité použitie
- silná príľnavosť
- trvalo pružné
- vodeodolné
- nehorľavé

#### Príklady použitia:

- lepenie všetkých nástenných a podlahových obkladačiek
- lepenie podlahových dlaždíc na podlahu aj s podlahovým vykurovaním
- lepenie „obklad na obklad“
- lepenie nástenných obkladov horizontálne aj vertikálne
- špeciálne vhodné pre lepenie obkladačiek a dlaždíc v kuchyniach, kúpeľniach a miestnostiach zaťažovaných pôsobením vlhkosti
- vyhovuje k lepeniu dlaždíc na podklad, ktorý „pracuje“

#### Prevedenie:

*Farba:* šedá

*Balenie:* kartuša 310ml, plastové vedrá 1kg, 5kg, 15kg

#### Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chrá ňte pred mrazom!

#### Vhodné povrchy:

*Podklady:* väčšina bežných stavebných materiálov ako napr. murivo, omietky, kameň, betón, sadra, sadrokartón, drevo, staré obkladačky apod.

*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez masntôt, prachu a neodrziacich častí

*Príprava povrchu:* veľmi porézne materiály potiahnite deň vopred tenkou vrstvou lepidla alebo ošetríte penetráciou napr.

**Soudal Akrylátovou penetráciou.** Pred zahájením práce odporúčame vyskúšať príľnavosť lepidla k materiálu.

*Nanášanie z kartuše 310ml:* Aplikáčnou pištoľou naneste lepidlo na podklad v pruhoch cca 5cm od seba, ihneď priložte obkladačky do požadovanej polohy a zľahka pritisnite.

*Nanášanie z vedra:* Lepidlo nanášajte na podklad rovnomerne zubovou stierkou s jemnými zubami (3 - 5mm) na plochu, ktorú stihnete obložiť do 10 minút od nanosenia lepidla. Zľahka priložte obkladačky alebo dlaždice a vyrovnajte ich do roviny, prípadne zľahka doklepnite gumovým kladivkom.

*Čistenie:* nevytvrdnuté lepidlo vodou, vytvrdnuté možno čistiť iba mechanicky

*Pracovná teplota:* +5°C až +30°C

*Opravy: Lepidlo na obkladačky 24A*

**Bezpečnosť:** Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

#### Poznámky:

- špárovanie obkladov uskutočňujte najneskôr po 24 hodinách
- pri lepení na nesavé podklady (staré obklady) špárujte až po 48 hodinách
- veľkoformátové dlaždice (30x30cm a väčšie) špárujte až po 72 hodinách
- doba vytvrdnutia lepidla závisí od jeho nanesej vrstvy, okolitej teploty a vlhkosti. V nepriaznivých podmienkach sa doba vytvrdnutia môže výrazne predĺžovať
- pred špárovaním obkladov alebo pred zaťažením dlažby vždy odporúčame overiť, či je lepidlo vytvrdnuté

	<b>SOUDAL NV • Everdongenlaan 18-20</b> <b>• B-2300 Turnhout • Belgium</b>
	<u>prosinec 2004 - EN 12004</u> Výrobek pro vnitřní lepení obkladaček a podlahové dlažby Disperzní lepidlo D1T
<u>december 2004 - EN 12004</u> Výrobek na interiérové lepenie obkladačiek a podlahovej dlažby Disperzné lepidlo D1T	

#### Pracovný postup:

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecné prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať.

S.N.A.I.L. s.r.o., Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841 www.soudal.sk