



Balenie

- Kartúša 310 ml

Farba

- Biela
- Šedá
- Hnedá
- Čierna

Technický list TL 03.72 Klampiarsky tmel

Výrobok

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze emulzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, vysoko kvalitný, odolný, plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti

- Nespôsobuje koróziu
- Veľmi ľahko sa nanáša, pretierateľný disperznými farbami
- Vysoká priľnavosť na kovy, plasty (okrem viď Obmedzenie), tvrdené PVC a eloxovaný hliník

Použitie

- Tmelenie klampiarskych dielov a exteriérov budov
- Tmelenie a opravy klampiarskych spojov
- Tmelenie spojovacích častí; nie je vhodný na lepenie odkvapov a trvalé zaťaženiu vodou
- Tmelenie a podtmelovanie kovových parapetov atík, a strešných systémov

Technické vlastnosti

Základ	-	emulzia	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,67	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Vytvorenie povrch. vrstvy	min	5	23°C / 50% vlhkosť
Dilatačná schopnosť	%	± 12,5	
Ťažnosť	%	600	DIN 53 504
Modul 100%	MPa	0,32 N/mm ²	DIN 53 504
Tvrdosť podľa Shore A (3s)	°	30±3	DIN 53 505
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	



Približná spotreba	vzorec	$dĺžka\ škáry\ [m] = \frac{obsah[m]}{šírka\ [mm] \cdot hĺbka\ [mm]}$	
Približná spotreba z 310 ml	m	12,9	pre škáru 4 x 6 mm

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Aplikácia

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame natrieť penetračným náterom S-T70 alebo S2802A prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:2.

Pri použití v exteriéri je nutné zabrániť min. 5 hod. po aplikácii styku s vodou (dážď). Po pretretí vodou riediteľnými emailovými nátermi prejavuje trvalejšiu odolnosť voči vode, porovnateľnú minimálne s pravidelnou nutnosťou obnovy náterov všetkých klampiarskych prvkov na stavbe.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodný na miesta trvalo zaťažené vlhkom a vodou, použitie na PE, PP, PC, PMMA, mäkké plasty, živичné podklady a teflón. Nepoužívať v uzavretých konštrukciách.

Čistenie

Materiál: technický benzín

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 03.72 >>

Skladovanie

Doba skladovateľnosti je 24 mesiacov od dátumu výroby pri teplote +5 / +25 °C.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 14.10.2019

Vyhotovené dňa 05.12.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.