

Hliníková páska PROFIX 530FR

Popis výrobku: Hliníková samolepiaca páska vyrobená nanášaním vysoko teplotne odolnej lepiacej vrstvy na báze akrylátu na hliníkovú fóliu.

Lepidlo: Modifikované vysoko tepelne odolné akrylátové lepidlo, ktoré sa vyznačuje silnou príľnavosťou k rôznym druhom povrchov, čo je možné využiť pri montáži tepelných izolácií potrubí, prípadne na dekoratívne účely.

Podmienky aplikácie: Pred aplikáciou je nutné zabezpečiť teplotu prostredia v rozsahu 10 až 40°C po dobu minimálne 24 hodín. Miesto aplikácie musí byť vopred suché, zbavené nečistôt, prachu a mastnoty.

Zloženie výrobku:

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Nosič pásy | AL fólia s hrúbkou 0,03 mm (+/- 10%) |
| Celková hrúbka | cca 0,065 mm (+/- 10%) |

Charakteristika:

| | |
|--|-------------------------|
| Pevnosť v ťahu po dĺžke | 37,5 N / 25 mm (+/- 5%) |
| Pevnosť lepidla (podľa ASTM D3330) | 20 N / 25 mm (+/- 5%) |
| Dĺžková tolerancia | +/- 0,3 m |
| Šírková tolerancia | +/- 3 mm |
| Teplotná odolnosť | od -10°C do +120 °C |
| Maximálne predĺženie | 3% |
| Trieda horľavosti | 25 / 50, trieda O |
| Cievka pásy | papierová, ϕ 76 mm |

Farba: Strieborná

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Balenie: | rozmer (šírka x dĺžka) | počet kusov v kartóne | počet kartónov na palete |
| | 50mm x 50m | 24 | 96 (16 vo vrstve) |
| | 75mm x 50m | 16 | 96 (16 vo vrstve) |
| | 100mm x 50m | 12 | 96 (16 vo vrstve) |

Aktualizácia: Vyhotovil: A.Sabolová 12.1.2009

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Všetky technické údaje sú totožné s údajmi, ktoré poskytol výrobca. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií, ktoré sú výsledkom našich testov a skúseností. Zodpovednosť za použitie výrobku je vždy na užívateľovi, ktorý by sa mal presvedčiť o vhodnosti jeho použitia vlastnou skúškou. Prípadné domáhanie sa náhrady škody, ako aj dožadovanie sa záruky pri použití uvedeného výrobku nemôžu byť uznané.

Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice
Kavečianska cesta 41
SK - 040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 192 350
DIČ: 2020059173
IČ DPH: SK2020059173

tel.: +421 55 799 799 7
fax: +421 55 799 799 9
e-mail: office@cassoviaefekt.sk
www.profix.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl. č. 11075/V