



Technický list 01.02 Sklenársky tmel

Výrobok	Jednozložkový tmel na báze ľanového oleja, anorganických pigmentov a plnidiel v spojive.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Ľahko aplikovateľný; <input checked="" type="checkbox"/> Pretierateľný po 14 dňoch <input checked="" type="checkbox"/> Na podklady drevo, kov <input checked="" type="checkbox"/> Hladký povrch <input checked="" type="checkbox"/> Po prekrytí farbou - odolný proti poveternostným vplyvom;		
Použitie	- Na utesnenie a upevňovanie tabuľkových skiel do drevených a kovových rámov - Tmelenie sklenených výplní záhradných skleníkov a pod;		
Balenie	Salám 500g a 1kg, kelímok 500g a 1kg a vedro, 5kg, 10kg a 25kg.		
Farba	Béžová		
Technické údaje			
Základ	-	ľanový olej, plnivá	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	2,0	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Povrchová suchosť	hod.	24	
Pretierateľný	dni	po 14	
Deformácia	%	≤ 1	
Skladovateľnosť	24 mesiacov	500g, 1kg	(od +5°C do +25°C)
Skladovateľnosť	12 mesiacov	5kg, 10kg,25kg	(od +5°C do +25°C)
Minimálna šírka škáry	mm	10 x 10	
Maximálna šírka škáry	mm	15 x 20	
Obmedzenie	Okrem iného nie je vhodné pre trvalé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, zasklievacie systémy, mikroporézne farby, plastové rámy, tmelenie akrylových a polykarbonátových dosiek. Nepoužívajte farby so silnými rozpúšťadlami, napr. xylén.		
Podklad	Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja, oceľové rámy odporúčame ochrániť 2x základným náterom.		
Pokyny	Rám zbavte všetkých nečistôt a opatrite základným náterom. Tmel naneste v tenkej vrstve do polodrážky a uložte tabuľu skla. Sklo musí priľnúť v celej ploche. Sklo pripevnite príponkami a do polodrážky zatlačte tmel sklenárskym nožom a povrch tmelu uhladzte nožom.		

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 01.02 Sklenársky tmel

- Odporúčanie** Náterom chráňte pred degradáciou a praskaním z dôvodu pôsobenia UV žiarenia, ďalej zabráňte ihneď po aplikácii neúmerne rýchlemu vysychaniu tmelu z dôvodu priameho slnečného žiarenia alebo vysokej teploty. V prípade nevyhovujúcej nízkej hustoty (riedkeho tmelu) je možné pridať do hmoty malé množstvo kriedovej múčky.
- Pretieranie** Akonáhle tmel vytvorí pevnú šupku, možno ho pretrieť. Prvú vrstvu nanášať v rozmedzí 7- 21 dní. Konečná vrstva by mala byť aplikovaná do 28 dní. Nepoužívajte farby so silnými rozpúšťadlami, napr. xylen.
- Upozornenie** Tmel neslúži na mechanické zabezpečenie výplne v ráme, pre tento účel použite sklenárske zasklievacie trojuholníčky (kovové).
- Čistenie** Materiál : technický benzín
Ruky: mydlo a voda, krém na ruky
- Bezpečnosť** Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 01.02».
- Aktualizácia** Aktualizované dňa: 14.11.2017 Vyhotovené dňa: 31.10. 2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na našich skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.