



Technický list 03.06 Akryl Exteriér

Výrobok Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj, odolný poveternostným vplyvom.

Vlastnosti

- ☒ Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou;
- ☒ Odolný voči vlhku, vode a poveternostným vplyvom;
- ☒ Ľahká aplikácia, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami;
- ☒ Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné mat., v kombinácii nasiakavý–nenasiakavý;(betón, stena, drevo, eloxovaný hliník, uPVC a pod.)

Použitie

- Pre interiéry a exteriéry;
- Tmelenie stavebných škár medzi rámami okien, dverí a stenou;
- Podtmelovanie parapetov, napájacích škár medzi stenou a stropom;
- Drobné opravy škár panelových domov, prasklín v betóne, stenách a omietke;

Balenie Kartuša 310ml, saláma 600ml
Farba Biela, šedá

Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Špecifická hmotnosť	g/ml	1,55	
Sušina	%	83	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	700	(pri sile 3mm a tlaku 6,3Bar)
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 5	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Stekavosť	mm	< 2	ISO 7390
Dilatačná schopnosť	%	± 20	
Pretiahnutie do porušenia	%	320	(podľa DIN 53 504)
Elastické zotavenie pri pretiahnutí 60%	%	20	ISO 7389
Modul 100%	MPa	0,25 (N/mm ²)	(podľa DIN 53 504)
Tvrdosť podľa Shore A(3s)	°	20 ± 3	(podľa DIN 53 505)
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	
Približná spotreba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$	
Približná spotreba z 310 ml	príklad	$\text{délka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$	
Približná spotreba z 310 ml	m	12,9	(pre škáru 4 x 6 mm)

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodný pre dlhodobé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, a teflón.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 03.06 Akryl Exteriér

Ošetrenie (príprava) podkladu	Veľmi nasiakavé podklady odporúčame ochrániť penetračným náterom S-T70 prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:3.
Pokyny	Pri použití v exteriéroch nutné zabrániť min. 2 hod. po aplikácii styku s vodou (dážď).
Čistenie	Materiál: technický benzín Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.
Bezpečnosť	Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 03.06».
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 28.09.2017 Vyhотовené dňa: 07.11. 2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na našich skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.