



Technický list 03.20 Acryl Ducting Seal

Výrobok Jednozložkový plasticko-elastický tmel na báze akrylátovej disperzie. Špeciálne určený pre ventilácie, klimatizácie a kúrenia.

Použitie

- Testované podľa DIN EN ISO 846
- Špeciálne vyrobený pre potrubia
- Pretierateľný vodou riediteľnými a syntetickými farbami
- Takmer bez zápachu
- Jednoduchá aplikácia a čistenie
- Nespôsobuje koróziu kovov
- Možno aplikovať štetcom
- Pre škáry široké do 10 mm platí pomer 1: 1 s minimálnou hĺbkou a šírkou 5 mm. Pre škáry širšie ako 10 mm: hĺbka = šírka vydeli sa 3 a pripočíta sa 6 mm.

Balenie Kartuša 310 ml

Farba Strieborná šedá

Technické údaje

Základ	-	Akrylová disperzia
Konzistencia	-	tixotropná pasta
Hustota	g/ml	1,63
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75 (po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15 (pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30
Rýchlosť nanášania	g/min	700 (priemer špičky 3mm / tlak 4,0 Bar)
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 7 (pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Stekavosť	mm	< 2 (podľa ISO 7390)
Ťažnosť	%	250
Modul 100%	MPa	0,42 (N/mm ²)
Pevnosť v ťahu	MPa	0,46 (N/mm ²)
Tvrdosť podľa Shore A(3s)	°	32 ± 3 (podľa DIN 53 505)
Skladovateľnosť	mesiace	18 (pri teplotách od +5°C do +25°C)
Pretierateľnosť	áno	Vodou riediteľnými a syntetickými farbami
Približná spotreba	vzorec	$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šírka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$
Približná spotreba z 310 ml	príklad	$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$
Približná spotreba z 310 ml	m	12,9 (pre špáru 4 x 6 mm)

Certifikácia DIN EN ISI 846

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodné pre miesta zaťažené vlhkom a vodou, pre použitie na PE, PP, PMMA, PTFE, neoprén, živičné podklady a teflón.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.
Ošetrovanie (príprava podkladu) Veľmi savé podklady odporúčame opatriť penetračným náterom S2802A alebo S-T70.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 03.20 Acryl Ducting Seal

Čistenie Materiál: ihneď technickým benzínom
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 03.20».

Aktualizované Aktualizované dňa: 01.03.2017 Vyhotovené dňa: 16.11.2016

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX