



Technický list 03.21 Škárovacia malta JOINT FIX

Výrobok Je vysoko kvalitná, už hotová, jednozložková škárovacia malta pripravená k okamžitému použitiu. Služi nielen pre opravy vydrolených škár v murive, ale i škárovanie obkladov a dlažby s nadmernou šírkou škár vrátane škár v kameni, murive apod.

Vlastnosti

- Vysoká priľnavosť k murivu, betónu, kameňu, a dlažbe
- Odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Pretierateľná akrylovými a disperznými farbami
- Bez rozpúšťadiel a bez zápachu
- Veľmi ľahko sa nanáša, rýchla aplikácia
- Vysoká priľnavosť na murivo, betón, kameň a dlažbu
- 100% efektívny – žiadny prebytok malty
- Žiadny neporiadok
- Aj na matne vlhké podklady
- Pretierateľná
- Bez zápachu

Použitie

- Pre interiéry a exteriéry
- Opravy nových a poškodených škár
- Škárovanie muriva, plotoviek a lícoviek
- Škárky až do šírky 2 cm
- Rýchle opravy v omietkach
- Opravy omietok a pohľadových betónov

Balenie Kartuša 310ml
Farba Šedá

Technické údaje			
Základ	-	disperzný polymér	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,70	
Sušina	%	85	1 hodina pri 105°C
Tepelná odolnosť	°C	-35 / +75	po vytvrdení
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Stekavosť	mm	< 2	podľa ISO 7390
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5°C do +25°C
Minimálny rozmer škáry	mm	8 x 6	6,4 m z kartuše
		12 x 6	4,3 m z kartuše
		18 x 6	2,8 m z kartuše



Technický list 03.21 Škárovacia malta JOINT FIX

Obmedzenia Mimo iné nie je vhodné pre miesta trvalo zaťažené vlhkom a vodou, pre použitie na podklady z PE, PP, živичné podklady a teflón. Nepoužívať v uzatvorených konštrukciách, v miestach pohyblivých škár medzi dilatačnými celkami. Neaplikovať pod +5°C a na premrznuté podklady.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

Pokyny Pre optimálny konečný výsledok chráňte povrch pred účinkami slnečného žiarenia počas aplikácie a schnutia. Po 5-10 minútach odstráňte ručne prebytok škárovacej malty kefou alebo vlhkom špongiou z okolia škár z tehlového muriva / kameňa apod.

Joint Fix je už niekoľko hodín po aplikácii odolný počasiu a dažďu. V prípade potreby môže byť pretrený farbou. Vzhľadom k širokému spektru náterových hmôt odporúčame predbežnú skúšku.

Čistenie Materiál: voda

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 03.21».

Aktualizácia Aktualizované dňa: 23.08.2013 Vyhotovené dňa: 24.10.2012

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.