



Den Braven Sealants

Technický list 04.28 Lepidlá na autosklá TECFLEX 510

Výrobok Jednozložkové modifikované polyuretánové lepidlo bez obsahu isokyanátov . Vysoko modulové, bez potreby použitia primerov pred uložením autoskla. Špeciálny prípravok vyvinutý pre priemysel, autodiely, servisy.

Vlastnosti

- Vynikajúci priľnavosť bez použitia primerov na sklo a kov;
- Bez isokyanátov;
- Nevodivé;
- Nekorozívne;
- Vysoká mechanická odolnosť;
- Vynikajúca schopnosť zachovania fyzikálnych vlastností.

Použitie - Lepenie a tmelenie pevnostného skla a časti karosérie v automobilovom priemysle, kamiónoch, autobusoch, leteckom a námorníckom priemysle, u stavebných a poľnohospodárskych strojoch;

Balenie Kartuša 300 ml, salám 600 ml
Farba Čierna, biela

Technické údaje

Základ	-	Modifikované zložky na báze polyuretánu
Konzistencia	-	tixotropná pasta
Hustota	g/ml	1,35
Teplota pri aplikácii	°C	+5 / +40
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí	°C	-30 / +70
Otvorený čas	min.	≈ 10 (pri 23°C / 50% rel. vlhk.)
Rýchlosť vytvrdnutia	mm	2,50 (za 24h / pri 23°C / 50% rel. vlhk.)
Počiatočná lepivosť	g/cm ²	24
Ťažnosť	%	120 (podľa DIN 53 504)
E-Modul pri 100%	MPa	3,00 (N/mm ²) (ISO 37)
Elastické zotavenie	%	> 70 (ISO 7389)
Pevnosť v šmyku	MPa	2,0 (N/mm ²) / (ISO 4587)
Stekavosť	mm	< 3 (ISO 7390)
Tvrdosť podľa Shore A(3s)	°	65 (podľa DIN 53 505)
Zrážanie	%	< 10(ISO 10563)
Skladovateľnosť	mesiace	9 (pri teplotách od +5°C do +25°C)

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodné na použitie pre styk s potravinami, na PVC. V priebehu vytvrdzovania zabrániť kontaktu s látkami obsahujúcimi veľkú hladinu chlóru, alkoholom a inými rozpúšťadlami.

Príprava podkladu Povrch musí byť čistý, suchý a bez masťô, oleja alebo mazív a všetkých zvyškov starého lepidla. Kontakt s inými druhmi chemikálií môže spôsobiť ťažké problémy s kompatibilitou alebo môže byť na škodu pre presné priľnutie. Doporučujeme vždy predbežné testy priľnavosti a kompatibility. Lepené strany musia byť vždy ošetrené čistiacim prostriedkom **First One**.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Den Braven Sealants

Technický list 04.28 **Lepidlá na autosklá TECFLEX 510**

- Pokyny** Pre použitie na lepenie pevnostného skla zrežete trysku kartuše tak, aby ste dostali koniec špičky v tvare „V“. Aplikujte ručne, elektrickou alebo pneumatickou pištoľou na okraj skla. Umiestnite lepené sklo za pomoci vhodného príslušenstva (prisávacie svorky ai) do 10 minút. Zľahka vtlačte sklo do rámu, aby ste zaistili dobrý kontakt. Sklo sa nesmie pohnúť najmenej 1 hodinu. Vozidlo môže ísť po 90 minútach za podmienky, že vyššie uvedená metóda bola dodržaná.
- Čistenie** Materiál : ihneď prípravkom MEC alebo chlóróvými rozpúšťadlami, voda
Ruky : mydlo a voda, reparačný krém na ruky alebo vlhčené Extra silné čistiace obrúsky.
- Bezpečnosť** Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 04.28».
- Aktualizácia** Aktualizované dňa: 03.03.2017 Vyhotovené dňa: 17.05.2012

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149