



Technický list 05.05 Inštalačná pena

Výrobok Špeciálna, nízkoexpanzná a multipozičná PU pena, určená pre inštalačné a montážne práce.

Vlastnosti

- ☒ Rovnomerná štruktúra.
- ☒ Rozmerovo stabilná.
- ☒ Multipozičná aplikácia v rozsahu 360°.

Použitie

- Inštalácia armatúr, poistkových skríň atď.
- Inštalácia kúpeľňových vaní a vaničiek sprchových kútov.
- Montáže okenných rámov, dverných zárubní alebo káblových trás.
- Vyplňovanie škár a dutín.
- Výborné tepelno-izolačné vlastnosti.

Balenie Trubičková dóza 825 ml.

Farba Žltá

Technické údaje

Základ	-	polyuretán	
Hustota	kg/m ³	30-35	(podľa ISO 7390)
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +90	(po vytvrdnutí)
Teplota dózy pre aplikáciu	°C	nad +5	(optimálna +10 až +20)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +35	(teplota okolitého vzduchu a podkladu)
Doba vytvorenia nelepivej vrstvy	min.	10-15	(v závislosti na teplote a relat. vlhkosti)
Rezateľnosť	min.	60-100	(pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti vzduchu)
Vytvrdnutie	hod.	2-24	(podľa teploty, vlhkosti a hrúbky vrstvy)
Izolačná hodnota	mW/m. K	cca 0,035	
Odolnosť voči UV žiareniu	-	nie	(Nutné povrchovo upraviť - omietka, lišty, náter)
Reakcia na oheň	-	F	Klasifikácia podľa STN EN 13 501-1
Skladovateľnosť	mesiace	24	(Dnom dolu!!! Pri teplotách od +5 °C do +25 °C)
Minimálna šírka škáry	mm	10	
Maximálna šírka škáry	mm	30	Pri väčšom rozmere škáry nutné vykonať vyplnenie škáry v dvoch a viacerých vrstvách, podľa potreby.

Obmedzenie Neodporúčame použitie pre aplikácie pod vodou a do uzavretých priestorov, nulová adhézia na PE, PP, silikón, teflón a masťné podklady. Neodporúčame pri nízkych teplotách penu alebo škáry nahrievať, neaplikovať na podklady pokryté inováťou.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez prachu, voľných častíc, masťnôt, oleja či námrazy.

Ošetrovanie (príprava podkladu) Použiť na čisté a odmastené povrchy. Povrchy ohrozené znečistením prekryť! Pred nanosením doporučujeme nasiakavý podklad navlhčiť vodou pomocou rozprašovača pre zvýšenie expanzie a kvalitnejšiu štruktúru peny. Pri požiadavke extrémnej expanzie, penu ihneď po aplikácii znovu navlhčiť.

Pokyny Naskrutkovať aplikačnú trubičku na ventil a dózu dôkladne pretrepať (minimálne 30x). Tepelný rozsah použitia +5 °C až +35 °C. Vytvrdnutú penu možno ľahko zrezať a zaomietat' (chráňte pred UV žiarením).

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 05.05 Inštalačná pena

Upozornenie Pri odstraňovaní nevytvrdenutej PU peny používajte Čistič PUR peny alebo Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky. **Pozor! Čistič PUR peny nesmie prísť do styku s polystyrénom, veľmi rýchlo ho rozpúšťa!** Vytvrdenú penu možno odstrániť len mechanicky. Pri práci používajte ochranné pomôcky. **Vytvrdená PUR pena nie je odolná voči UV žiareniu.**

Čistenie Materiál: nevytvrdenú penu - čističom PU peny Zwaluw (05.30) alebo Extra silnými čistiacími a vlhčenými obrúskami (08.01).
Ruky: krém na ruky, mydlo a voda.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 05.05».

Aktualizácia Aktualizované dňa: Vyhotovené dňa: 17.02.2017

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.