



Technický list 06.01 Lepidlo na obklady



Výrobok Jednozložkové lepidlo na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody, vytvára trvalo pevný, odoláva vlhkosti.

Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel;
- Okamžite použiteľné, ľahko aplikovateľné;
- Vysoká príľnavosť na rôzne stavebné materiály, v kombinácii nasiakavý-nenasiakavý;
- Po vytvrdnutí zatierateľné.

Použitie

- Lepenie keramických obkladov, mozaiky;
- Lepenie polystyrénových podhládov a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekoratívnych prvkov;
- Lepenie na podklady (tehla, omietky, betón, drevo, umakart, sadrokartón).

Balenie Farba Tuba 250 ml, kartuša 310 ml, kelímok 1 kg, vedro 5 kg a 15 kg Biela

Technické údaje

Základ	-	disperzia	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,8	
Sušina	%	80	
Tepelná odolnosť	°C	+2 / +60	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Možnosť pretierať po vytvrdnutí	-	áno	
Rýchlosť nanášania	g/min	≈ 120	(pri hrúbke 3mm a tlaku 6,3 bar platí pre balenie 310 ml – kartuša)
Otvorený čas	min	≈ 15	pri 23°C / 50% relatívnej vlhkosti
Doba vytvrdzovania	dni	5-14	pri 23°C / 50% relatívna vlhkosť
Počiatočná ťahová prídržnosť	MPa	≥ 1,0	(EN 1348 7.4)
Šmyková prídržnosť po pôsobení tepla	MPa	≥ 1.0	(EN 1348 7.4)
Doba tuhnutia: Ťahová prídržnosť	MPa	≥ 0.5	po najmenej 30min.
Skladovateľnosť	mesiace	18	pri teplotách od +5°C do +25°C
Spotreba	kg/m ²	1,5 - 2	v závislosti na nasiakavosti podkladu

Špecifikácia

Trieda reakcie na oheň E EN 12004:2007+A1:2012

Triedenie a označenie D1E Disperzné lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia

Obmedzenie

Mimo iného nie je vhodné trvalé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, živičné podklady a teflon. Nevhodné pre lepenie dlažby. Nepoužívať na lepenie dlažby alebo na iné pochôdzne plochy. Nie je vhodné na lepenie veľkoformátových prvkov na nenasiakavé podklady z dôvodu zníženého odparovania vlhkosti.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntôt a oleja.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 06.01 Lepidlo na obklady



Ošetrovanie (príprava podkladu)	Na niektorých vlhkých alebo veľmi savých podkladoch je možné zvýšiť príľnavosť použitím Penetračného náteru S-T70.
Pokyny	U veľmi savých podkladov je možnosť zvýšiť príľnavosť použitím Penetračného náteru S-T70 alebo penetrovat' zriedeným lepidlom v pomere 1:4 (lepidlo : voda). Lepidlo naneste vo vodorovných pruhoch alebo rozotierajte zubovou stierkou rovnomerne na podklad. Lepený materiál priložte na podklad a ľahko pritlačte. Škárovať je možné po 48 hodinách. Pri lepení používajte na nanášanie stierku so zubom 6 mm.
Čistenie Bezpečnosť	Materiál: ihneď vodou / ruky: mydlo a voda, regeneračný krém na ruky. Vid' «Karta bezpečnostných údajov 06.01» Dodržujte bežné hygienické opatrenia, pri práci nejest' nepiť, nefajčiť.
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 31.10.2016 Vyhotovené dňa: 28.11.2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149