



## Technický list 06.02 Lepidlo na polystyrén

**Výrobok** Jednozložkové lepidlo na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody, vytvára trvalo pevný, vlhkotesný spoj.

**Vlastnosti**  Ľahká aplikácia, bez rozpúšťadiel;  
 Vysoká príľnavosť na rôzne stavebné materiály, v kombinácii savý-nesavý;  
 Po vytvrdnutí pretierateľný.

**Použitie** - Lepenie polystyrénových dekoratívnych podhládov na savé podklady;  
- Lepenie polystyrénových rohových a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekoračných obkladov;  
- Na podklady ktoré sú savé (omieka, pórobetón, betón drevo atď.)

**Balenie** Kelímok 1kg, vedro 3 kg, 5 kg, 7 kg a 25 kg (na objednávku)

**Farba** Biela

### Technické údaje

|                                 |                  |                  |                                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| Základ                          | -                | akryl            |                                  |
| Konzistencia                    | -                | tixotropná pasta |                                  |
| Hustota                         | g/ml             | 1,9              |                                  |
| Viskozita Brookfield            | mPas             | 35000            |                                  |
| Sušina                          | %                | 70               |                                  |
| Tepelná odolnosť                | °C               | 0 / +60          | (po vytvrdnutí)                  |
| Tepelná odolnosť                | °C               | -15              | (pri preprave)                   |
| Aplikačná teplota               | °C               | +5 / +40         |                                  |
| Otvorený čas                    | min              | ≈ 10 - 15        | (pri 23°C / 55% rel. vlhk.)      |
| Úplné vytvrdnutie               | dny              | 14               | (pri 23°C / 55% rel. vlhk.)      |
| Možnosť pretierať po vytvrdnutí | -                | áno              |                                  |
| Skladovateľnosť                 | mesiace          | 12               | (pri teplotách od +5°C do +25°C) |
| Spotreba                        | g/m <sup>2</sup> | 170-230          |                                  |

**Obmedzenie** Mimo iného nie je vhodné dlhodobé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, živичné podklady a teflón.

**Podklad** Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntôť a olejov.

**Ošetrovanie (príprava podkladu)** Na niektorých vlhkých, zvislých alebo veľmi savých podkladoch ide zvýšiť príľnavosť použitím základného Penetračného náteru S-T70.

**Pokyny** U veľmi savých podkladoch ide zvýšiť príľnavosť použitím Penetračného a spojovacieho náteru, alebo Hĺbkovou penetráciou Den Braven. Po 4 hod od penetrácie je možné začať s lepením. Lepidlo naneste na podklad v pruhoch alebo bodoch s odstupom cca 15 - 20 cm a rozotrite do hrúbky 1 – 2 mm. Lepený materiál priložte na podklad, ľahko pritlačte a pridržte do 10 sekúnd. Minimálne jeden z lepených materiálov musí byť savý. Odporúčame previesť skúšku príľnavosti.

**Čistenie** Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

**Bezpečnosť** Viď «Karta bezpečnostných údajov 06.02».

**Aktualizácia** Aktualizované dňa: 31.03.2016 Vyhotovené dňa: 07.11.2001

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitia, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*

### stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149