



Technický list 06.12 Montážne lepidlo

Výrobok	Jednozložkové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na báze disperzie, vytvrdzujúci odparením vody.		
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▣ Ľahké nanášanie;▣ Bez rozpúšťadiel;▣ Pre interiéry, odolné prachu a vlhku;▣ Vysoká príľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii savý - nesavý;▣ Po vytvrdnutí pretierateľný.		
Použitie	<ul style="list-style-type: none">- Lepenie dekoratívnych a akustických obkladov;- Lepenie polystyrénových stropných kaziet, podhládov a líšt;- Lepenie polystyrénu a dreva na tvrdené PVC, betón, omietkové steny, keramické obklady, drevotriesku a pod.;		
Balenie	Kartuša 310 ml		
Farba	Biela		
Technické údaje			
Základ	-	emulzia	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,62	
Sušina	%	78	
Tepelná odolnosť	°C	-15 / +75	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+15 / +40	
Otvorený čas	min	5 - 10	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Manipulačná pevnosť	hod	≈ 4	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba vytvrdzovania	hod	24-72	(v závislosti na teplote pri aplikácii, savosti podkladu a hrúbke lepidla)
Pevnosť v ťahu	kg/cm ²	20	(pri 23°C / za 4 hod.)
	kg/cm ²	30	(pri 23°C / za 8 hod.)
	kg/cm ²	40	(pri 23°C / za 72 hod.)
Pevnosť v smyku	kg/cm ²	10	(pri 23°C / za 4 hod.)
	kg/cm ²	20	(pri 23°C / za 8 hod.)
	kg/cm ²	30	(pri 23°C / za 72 hod.)
Skladovateľnosť	mesiace	16	(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Spotreba	g/m ²	400 - 1000	
Obmedzenie	Mimo iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, živичné podklady a teflón.		
Podklad	Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a olejov.		
Pokyny	Lepidlo naneste v bodoch, pruhoch alebo celoplošne na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál priložte na podklad a posunutím mierne pritlačte na určené miesto. Pri lepení stropných kaziet, naneste lepidlo cca v piatich bodoch na zadnú plochu kazety.		
Čistenie	Materiál: voda / Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda.		
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 03.01.2012 Vyhotované dňa: 02.01.2002		

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149