



Technický list 06.68 Lepidlo na koberce a PVC krytiny

Výrobok Jednozložkové bezrozpúšťadlové lepidlo, na báze akrylátovej disperzie polymérov a špeciálnych aditív. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, elastický spoj.

Vlastnosti

- ☒ Ľahká aplikácia, roztierateľnosť, bez rozpúšťadiel;
- ☒ Vysoká priľnavosť k savým materiálom;
- ☒ Nehorľavé, netoxické a zdraviu neškodné.

Použitie

- Lepenie podlahovín (PVC, PVC s textilnou podložkou, textilných podlahových povlakov, nelakovaný korok apod.) kobercov na podklady (betón, murivo, omietku, sadru, anhydrit, drevotriekové, drevovláknité a cementotriekové dosky);
- Lepenie materiálov na báze drevnej hmoty, preglejky, polystyrénu a pod.;

Balenie Farba Kelímok 1 kg, vedro 5 kg, 14 kg a 24 kg
Biela

Technické údaje

Základ	-	emulzia	
Konzistencia	-	tekutá	
Hustota	g/cm ³	1,50 – 1,70	
Obsah sušina	%	77 - 82	
Viskozita Brookfild	mPas	35000 - 60000	
pH	-	7,7 – 8,5	
Tepelná odolnosť	°C	- 20 / +90	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	- 10	krátkodobé premrznutie
Aplikačná teplota	°C	+15 / +30	
Otvorený čas	min	≈ 1 - 10	pri 20°C / 50% rel. vlhk.
Úplné vytvrdnutie	hod	24 - 72	
Možnosť pretierať po vytvrdnutí	-	áno	akrylátovými farbami
Pevnosť v odlupe	MPa	≈ 2,06	PVC podlahovina + CETRIS
Pevnosť v smyku	MPa	≈ 1,15	PVC podlahovina + obklad
Skladovateľnosť	mesiace	24	Pri teplotách od +10°C do +25°C, pri doprave chrániť pred mrazom.
Spotreba	g/m ²	300 – 1 050	(podľa savosti a rovnosti podkladu pri hr. 1 mm súvislej vrstvy)

Obmedzenie Podklad Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, bitúmen a teflon. Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Ošetrovanie (príprava) podkladu Veľmi savé podklady odporúčame opatriť penetračným náterom S2802A. Podklad pri aplikácii nesmie byť mokry. Povolená vlhkosť podkladu: betón 4%, anhydrit 3%, drevo a aglomerované drevené materiály 12%.

Pokyny Lepidlo nanášajte plošne na jednu stranu lepenej plochy zubovou stierkou 1,5 až 3 mm (A2 alebo A3) v hrúbke cca 1-0,0591 in. Po 1-10 minútach po nanosení priložte k sebe lepené materiály. Podľa možností prevedte fixáciu a zaťaženie lepeného spoje.



Technický list 06.68 Lepidlo na koberce a PVC krytiny

Upozornenie Chráňte pred mrazom! V prípade premrznutia lepidlo zhustne. Pred použitím je nutné lepidlo temperovať pri 20°C.

Čistenie Materiál: ihneď vodou

Ruky: krém na ruky, mydlo a voda

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 06.68»

Aktualizácia Aktualizované dňa: 18.03.2011

Vyhotovené dňa: 07.07.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.