



Technický list 06.70p Vnútná a vonkajšia štuková omietka DB II

Výrobok je univerzálna suchá štuková omietka určená k priamemu použitiu pre tenkovrstvové omietky, na panelové povrchy a pre štukovanie na základnú jadrovú omietku, ktorá sa používa predovšetkým pre zhotovenie finálnych úprav stien, pre opravy starých omietok alebo na povrchy ako je hladký betón, pórobetón a sadrokartón. Tato omietka vyniká svojím dokonalým vyhladením. Je pretierateľná disperznými farbami. Spĺňa všetky parametre podľa EN 998-1 s požiadavkou na omietku triedy GP.

Vlastnosti

- Zrinitosť 0,6 mm
- Vnútné a vonkajšie prostredie
- Na presné murivo a jadrové omietky
- Jemný priedušný štuk
- Steny a stropy
- Odolná vode a mrazu
- Ľahká aplikácia

Použitie

- Pre interiér a exteriér
- Pre rekonštrukcie panelových bytov po odstránení tapiet, pri opravách stien alebo pri opravách starých omietok pred maľovaním
- Pri dokončovacích prácach po zaschnutí jadrových omietok
- Pre nanášanie na povrchy ako je hladký betón, pórobetón a sadrokartón, na jadrové omietky
- Steny a stropy
- Na presné murivo

Balenie vrece 25 kg,
Farba šedobiela,

Technické údaje			
Základ	-	Kremenný piesok, vápenný hydrát, cement	
Zrinitosť	mm	0,6	
Hrúbka vrstvy	mm	1 - 5 (doporučená 3 mm)	
Tepelný rozsah použitia	°C	od +5 až 25°C	
Objemová hmotnosť	kg/m ³	1596	
Pevnosť v tlaku	trieda	CS II	
Tepelná vodivosť	(λ10,dry)	0,50 W/m.k	
Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary	μ	13	
Trieda permeability vody v kvapalnej fáze	-	W ₀ - NPĐ	ČSN EN 1062-1 tab.5
Prevádzanie náterov	týždne	po 2.	Pri nižšej teplote sa doba predlžuje podľa ČSN 73 2577 ČSN 72 2452
Prídržnosť k podkladu	MPa	≥ 1,0 (N/mm ²) betón	
Súčiniteľ mrazuvzdornosti	10 cyklov	0,75	
Spotreba	kg/m ²	1,5 – 2,0	
Pomer riedenia	l/kg	Pomer riedenia na obale výrobku	
Skladovateľnosť	mesiace	Dátum výroby a spotreby uvedený na obale výrobku	pri teplotách od +5°C do +25°C, nesmie zmŕznúť!!!
Obmedzenie	Nevhodné používať pri teplotách pod +5°C a priameho slnečného žiarenia – chrániť pred rýchlym vysušením (viď tabuľka aplikačnej teploty).		

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 06.70p **Vnútorá a vonkajšia štuková omietka DB II**

- Podklad** Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja. Podklad je nutné pred aplikáciou vyrovnať a vyspraviť obvyklým spôsobom (zatmeliť väčšie diery a škáry, odstrániť nežiaduce výstupky, zbaviť podklad všetkých nečistôt, mastnoty a prachu). Vyčnievajúce kovové prvky je nutné opatriť antikoróznym náterom. U savých podkladov a taktiež u veľmi hladkých panelov pristúpime k penetrácii podkladu disperziou S- T70.
- Pokyny** Zmes je nutné krátko premiešať, poprípade zvlhčiť vodou. Podklad je treba vyrovnať obvyklým spôsobom. U panelovej výstavby je to predovšetkým zacelenie škár, ďalej odstránenie nežiaducich výstupkov a prachu. Vyčnievajúce kovové prvky je nutné chrániť antikoróznym náterom. Pred vlastným nanášaním je nutné savý podklad zvlhčiť. Veľmi hladké betónové, savé pórobetónové a sadrokartónové povrchy je nutné penetrovať Penetráciou S-T70 alebo Prímesou do stavebných hmôt S2802A zriedenou s vodou v pomere podľa návodu na dizajne výrobu. Penetrácia musí zaschnúť. Štuková omietka sa nanáša v tenkej vrstve na steny a stropy pomocou murárskej nerezovej stierky smerom z zdola nahor. Po čiastočnom zatuhnutí nanesenej hmoty sa celková plocha vyhladí krúživými pohybmi pomocou molitanového alebo filcového hladidla. Pred maliarskymi prácami odporúčame nechať povrch vyzrieť minimálne 2 týždne.
- Čistenie** Materiál: ihneď vodou
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.
- Bezpečnosť** Viď «Karta bezpečnostných údajov 06.70p».
- Aktualizácie** Aktualizované dňa: 01.08.2014 Vyhotovené dňa: 28.07.2014

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.