



Technický list 06.05 Lepidlo na plávajúce podlahy D3

Výrobok	Jednozložkové lepidlo na báze PVAC disperzie, vytvrdzujúce odparením vody, vytvára trvalo pevný, transparentný spoj v systéme pero - drážka.		
Vlastnosti	☒ Okamžite použiteľné, bez zápachu; ☒ Vysoká lepiivosť v spoji pero - drážka, po vytvrdnutí transparentné; ☒ Po vytvrdnutí odolné proti vlhku a vode podľa EN 204 – D3 - vodoodolné; ☒ Pevnosť lepeného spoja je vyššia ako pevnosť vlastného dreva, bezrozpúšťadlové;		
Použitie	- Lepenie plávajúcich podláh - lamino; - Lepenie plávajúcich podláh – kombinácia masív - MDF;		
Balenie	Dóza 500 g, 750 g, Vedro 5 kg, 10 kg a 30 kg		
Farba	Biela – po vytvrdnutí transparentná		
Technické údaje			
Základ		PVAC polyvinyl - acetát	
Konzistencia	-	tekutá	
Viskozita	mPa.s	$4 \cdot 10^3 - 8 \cdot 10^3$	(Rheotest)
	mPa.s	$7 \cdot 10^3 - 20 \cdot 10^3$	(Brookfield RVT, ISO 2555)
Sušina	%	min. 49	
pH	-	3 - 4	
Tepelný rozsah použitia	°C	min. +15	
Vlhkosť podkladu	%	max. 2	(vyrzutý betón, minimálne 28 dní)
Optimálna teplota	°C	+20 / +25	
Otvorený čas	min	≈ 7	(pri 20°C a 50% rel. vlhkosti)
Lisovací čas	min	≈ 10 – 30	(pri normálnych podmienkach 20°C a relat. vlhkosti 50%)
Doba úplného vytvrdnutia	hod	≈ 6	(v závislosti na teplote a savosti podkladu)
Odolnosť proti vode	-	D3	(podľa EN 204)
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C do +25°C v pôvodnom neporušenom uzavretom obale)
Spotreba	g/m ²	120 - 200	(v závislosti na savosti podkladu – masív, MDF)
Obmedzenie	Mimo iného nie je vhodné na lepenie PE, PP, živичné podklady a teflon.		
Podklad	Musí byť čistý, suchý, pevný, bez prachu, masnôt a olejov.		
Pokyny	Lepidlo nanášame do drážky - systému pero - drážka priamo z aplikátora na uzávere dózy lepidla. Lepený spoj – pero zasunieme do drážky a doklepeme gumovou paličkou. Odporúčame previesť skúšku príľnavosti.		
Upozornenie	Lepidlo sa nanáša v pôvodnej konzistencii a neodporúča sa jeho riedenie vodou ani inými úpravami. Pri skladovaní nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.		
Čistenie	Materiál: ihneď vodou. Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda.		
Bezpečnosť	Viď «Karta bezpečnostných údajov 06.05».		
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 04.04.2011 Vyhotovené dňa: 03.10.2002		

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

svetový výrobca tmelov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Den Braven SK s.r.o.

Technický list 06.05 **Lepidlo na plávajúce podlahy D3**

svetový výrobca tmelov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk