



Technický list 06.66 Instal Fix

Výrobok	Jednozložkové lepidlo na báze polyméru, vytvárajúce trvale pevný vodovzdorný spoj.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Transparentné; <input checked="" type="checkbox"/> Okamžitá príľnavosť, rýchle tuhnutie, vysoká pevnosť lepeného spoja; <input checked="" type="checkbox"/> Odolnosť voči vode, čistiacim prostriedkom a bežným chemikáliám;		
Použitie	- Lepenie nemäkčeného i mäkčeného PVC – novoduru, linolea; - Lepenie trubiek a armatúr pri montážach vodovodných odpadov;		
Balenie	Tuba 130 ml		
Farba	Transparent		
Technické údaje			
Základ	-	roztok polyméru v organických rozpúšťadlách	
Konzistencia	-	kvapalina	
Tepelná odolnosť	°C	0 / +80	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	≥ 5	(pri preprave nesmie zmrznúť)
Tepelný rozsah použitia	°C	+5 / +40	
Otvorený čas	sec	5 - 10	(po nanesení okamžite spojiť)
Možnosť manipulácie	min	3	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Zaťaženie studenou vodou	hod.	2	(pri 20°C)
Úplné vytvrdnutie	hod.	24	(pri 20°C)
Pevnosť v šmyku	(N/cm ²)	10	
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C do +25°C, v originálnom neotvorenom balení)
Obmedzenie	Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, živичné podklady, teflón a veľmi savé podklady.		
Podklad	Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.		
Ošetrovanie (príprava) podkladu	Lepené plochy zdrsníť brúsnyim papierom a odmasťiť acetónovým riedidlom.		
Pokyny	Lepidlo nanášame na obe lepené plochy celoplošne v tenkej vrstve. Lepené materiály po nanesení okamžite spojiť a pootočiť. Plošné spoje po dobu schnutia nutné zaťažiť. Maximálna pevnosť lepeného spoja je dosiahnutá v priebehu 24 hodín.		
Upozornenie	Nesmie zmrznúť!		
Čistenie	Materiál: acetón, po vytvrdnutí len mechanicky Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.		
Bezpečnosť	Vid'« Kartu bezpečnostných údajov 06.66».		
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 04.01. 2002		

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

svetový výrobca tmelov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149