



Výrobok	Rýchloopravná sadrová hmota k drobným opravám, pri štukatérskych a maliarskych prácach, inštalatérskych a murárskych prácach. Vyhovuje norme EN 13279-1.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Rýchlotuhnúca; <input checked="" type="checkbox"/> K ručnému spracovaniu; <input checked="" type="checkbox"/> Zmiešavací pomer s vodou 0,60 – 0,75 litrov na 1kg zmesi; <input checked="" type="checkbox"/> Počiatok tuhnutia > 4 minúty; <input checked="" type="checkbox"/> Koniec tuhnutia < 20 minút;		
Použitie	<ul style="list-style-type: none">- Ako stavebné spojivo pre murárske a inštalatérске práce;- Pre výrobu sadrových foriem;- Prísada do omietkových a maltových zmesí;- Elektroinštalácie, vodoinštalácie;- Kúrenárske a stavebné práce;- Drobné opravy;- Štukatérске a maliarske práce;		
Balenie	PAP vrece 1, 5 a 20 kg,		
Farba	Biela, nenormalizovaná		
Technické údaje	Základ jemný kremičitý piesok vhodnej zrnitosti, spojiva a hygienicky neškodlivé modifikujúce prímеси, priaznivo ovplyvňujúce vlastnosti		
Aplikačná teplota	°C	od +5	
Začiatok tuhnutia	min.	> 4	
Koniec tuhnutia		< 20	
Doba spracovateľnosti	minút	do 10	
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5°C do +25°C
Reakcia na oheň	-	A1	(podľa EN 13501-1)
Podklad	Musí byť suchý, nosný, bez trhlín, nezmrznutý, zbavený prachu, mastnoty a voľných častíc a objemovo stály.		
Pokyny	Rozmiešanie sadry: K príprave použiť pitnú vodu alebo vodu spĺňajúcu STN EN 1008. Suchú zmes dôkladne premiešať s vodou v množstve 0,60 až 0,75 litrov na 1 kg suchej zmesi v hladkú homogénnu hmotu. Nesmú sa vytvoriť hrudky. Namiešanú zmes spotrebujte do 10 minút. Koniec tuhnutia nastáva do 20 minút. Pre prípravu každej ďalšej zmesi použite len očistenú nádobu a náradie.		
Upozornenie	Pri teplote pod +5 °C (vzduchu i podkladu) nepoužívať. Do namiešanej zmesi už dodatočne nepridávajúte sadru ani vodu! Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím výrobku.		
Čistenie	Materiál: ihneď vodou Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.		
Bezpečnosť	Vid' «Karta bezpečnostných údajov 06.72».		
Aktualizácie	Aktualizované dňa: 05.03.2013 Vyhotovené dňa: 10.05.2012		

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149