



## Technický list 06.72b Sadra stavebná



<b>Výrobok</b>	Sadrová hmota k drobným opravám, pri štukatérskych a maliarskych prácach, inštalatérskych a murárskych prácach. Vyhovuje norme EN 13279-1.
<b>Vlastnosti</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Štandardne tuhúca <input checked="" type="checkbox"/> K ručnému spracovaniu; <input checked="" type="checkbox"/> Zmiešavací pomer s vodou 0,60 – 0,80 litrov na 1kg zmesi; <input checked="" type="checkbox"/> Počiatok tuhnutia > 10 minút; <input checked="" type="checkbox"/> Koniec tuhnutia < 20 minút;
<b>Použitie</b>	- Ako stavebné spojivo pre murárske a inštalatérske práce; - Pre výrobu sadrových foriem; - Prísada do omietkových a maltových zmesí; - Elektroinštalácie, vodoinštalácie; - Kúrenárske a stavebné práce; - Drobné opravy; - Štukatérske a maliarske práce;
<b>Balenie</b>	PAP vrece 1, 5 a 20 kg,
<b>Farba</b>	Biela, nenormalizovaná
<b>Technické údaje</b>	
Základ	jemný kremičitý piesok vhodnej zrnitosti, spojiva a hygienicky neškodlivé modifikujúce prímеси, priaznivo ovplyvňujúce vlastnosti
Aplikačná teplota	°C od +5
Začiatok tuhnutia	min. > 10
Koniec tuhnutia	< 20
Doba spracovateľnosti	minút 10 - 13
Skladovateľnosť	mesiace 12 (bal. 5 a 20 kg) pri teplotách od +5°C do +25°C 9 (bal. 1 kg)
Reakcia na oheň	- A1 (podľa EN 13501-1)
<b>Podklad</b>	Musí byť suchý, nosný, bez trhlín, nezmrznutý, zbavený prachu, mastnoty a voľných častíc a objemovo stály.
<b>Pokyny</b>	Rozmiešanie sadry: K príprave použiť pitnú vodu alebo vodu spĺňajúcu STN EN 1008. Suchú zmes dôkladne premiešať s vodou v množstve 0,60 až 0,80 litrov na 1 kg suchej zmesi v hladkú homogénnu hmotu. Nesmú sa vytvoriť hrudky. Namiešanú zmes spotrebujte do 13 minút. Koniec tuhnutia nastáva do 20 minút. Pre prípravu každej ďalšej zmesi použite len očistenú nádobu a náradie.
<b>Upozornenie</b>	Pri teplote pod +5 °C (vzduchu i podkladu) nepoužívať. Do namiešanej zmesi už dodatočne nepridávajúte sadru ani vodu! Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím výrobku.
<b>Čistenie</b>	Materiál: ihneď vodou Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.
<b>Bezpečnosť</b>	Vid' «Karta bezpečnostných údajov 06.72b».
<b>Aktualizácie</b>	Aktualizované dňa: 27.03.2013      Vyhotovené dňa: 10.05.2012

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

### stavebná chémia profesionálov

**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149