



Technický list 07.24 Páska FLEECEBAND

Výrobok	Lepiaci butylový pásik s vrstvou netkanej textílie z lícnej strany a zo zadnej strany opatrený strhávacim papierom (krycia fólia). Fleeceband je určený k vytvoreniu vodotesných a parotesných spojov.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Vynikajúca priľnavosť na PVC, PC, drevo, murivo, sklo a väčšinu kovov; <input checked="" type="checkbox"/> Odolné voči plesniam, slabým kyselinám a zásadám; <input checked="" type="checkbox"/> Vynikajúca odolnosť UV žiareniu.		
Použitie	- Pre vysoko účinné tesnenie odolná voči pare medzi rámami PVC a murivom; - Tesnenie sanitárnych vedení v miestach priechodu konštrukcii; - V Den Braven 3D okennom systéme; - Vytvorenie vodotesných spojov u obkladových plôch v kúpeľniach; - Pre dokonalé vodotesné spoje medzi strechou a komínom; - K zníženiu vibrácií/hluku v montážnych celkoch karosérií.		
Balenie	Šírka 80 mm, hrúbka 2 mm, dĺžka 30 m Šírka 100 mm, hrúbka 2 mm, dĺžka 15 m Šírka 115 mm, hrúbka 1 mm, dĺžka 25 m Čierna		
Farba	Čierna		
Technické údaje			
Priľnavosť		vynikajúca na PVC, drevo, sklo a väčšinu kovov a plastov	
Lepivosť		veľmi dobrá	
Stlačenie pri lepení		pozitívne stlačenie	
Sila stlačenia pri 20%	N	220	
Hustota	g/cm ³	1,6	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +110	
Tepelný rozsah použitia	°C	+5 / +45	(pri aplikácii)
Možnosť pretierať		áno	
Prispôsobený pohybu	%	± 15	
Pomerne predĺženie	%	177	(podľa STN EN ISO 527 požiadaviek ≥150%)
Vodotesnosť V ₃₀	l/m ² . 30min.	0,0	(podľa STN 73 2578 požiadaviek ≤ 0,2 l/m ² . 30min.)
Priepustnosť vodných pár	g/m ² . 24hod	0,12	(podľa DIN 53 122, požiadaviek ≤ 0,31 g/m ² . 24hod)
Prídržnosť k podkladu	MPa	0,10	(podľa STN 73 2577 požiadaviek ≥ 0,1 MPa)
Pevnosť v ťahu	MPa	5,17	(podľa STN EN ISO 527 požiadaviek ≥ 1,3 MPa)
Pevnosť v šmyku	N	16,2	
Skladovateľnosť	mesiace	12	(v chladných a suchých podmienkach)
Predpokladaná životnosť	let	20	
Chemická odolnosť		dobrá voči slabým kyselinám a zásadám	
Podklad	Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.		
Pokyny	Odstráňte kryciu fóliu a aplikujte priamo na povrch. Odstránením papiera sa uvoľní adekvátne úvodná priľnavosť. Po nalepení ju pritlačte rukou alebo je možné použiť polotvrdý valček, aby sa dosiahlo dobrého priľnutia.		
Čistenie	Ruky: mydlo a voda		
Bezpečnosť	Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.24».		
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 02.11.2009		Vyhotovené dňa: 05.05.2005



Technický list 07.24 Páska FLEECEBAND

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149