



## Technický list 07.75 **Maliarsky náter**

**Výrobok** Jednozložková maliarska farba na báze akrylátovej disperzie, dispergovaných plniva aditív. Vyznačuje sa dobrou belosťou a je určený pre náter v interiéri na vyzreté omietky, sadrokartónové, drevené a papierové podklady.

**Vlastnosti**  Dobrá krycia schopnosť  
 Rýchloschnúci  
 Odolnosť proti oderu

**Použitie** - Klasické nátery vápenocementových omietok, tehlového muriva, betónových panelov  
- Nátery drevotriekových, drevovláknitých a cementotriekových dosiek  
- Prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom  
- Možno nanášať valčekom, štetcom  
- Možnosť nanášať vysokotlakovým striekacím zariadením typu AIRLESS

**Balenie Farba** Vedro 7 kg, 14 + 1 kg, 28 kg  
Biela - belosť 86% podľa BaSO<sub>4</sub>

### Technické údaje

Základ - Zmes plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadu aditív, neobsahuje ťažké kovy.

Hustota g/cm<sup>3</sup> 1,70

Belosť % ≥ 86 (BaSO<sub>4</sub>)

Aplikačná teplota °C +5 / +30

Doba schnutia hod 2 Pri 20°C / 65% re. vlhkosti

Skladovateľnosť mesiace 24 (pri teplotách od +5°C do +30°C)

Výdatnosť z 1 kg m<sup>2</sup> 7 - 11 v jednej vrstve

Spotreba m<sup>2</sup> 0,09 – 0,14 v jednej vrstve

Obsah prchavých organických g/liter NH 3,4  
látok - VOC

Obsah prchavého organického g/kg NH 2,5  
uhlíku

**Obmedzenie** Farba nie je určená na nátery materiálov, ktoré sú v priamom styku s potravinami, pitnou vodou ani detských hračiek. Neodporúčame miešať s inými druhmi farieb.

**Podklad** Musí byť vyzretý, súdržný, suchý, bez nečistôt a biologického napadnutia (plesne, riasy), nezasolený, pevný, podľa potreby vytmelený a zabrúsený, bez voľných častíc prachu, mastnoty a olejov, chemicky neutrálne, napustený zriedenou farbou alebo penetračným náterom S-T70.

**Pokyny** Základný penetračný náter (na novu omietku) prevádzame farbou riedenou vodou v pomere 0,5 l čistej vody / 1 kg farby. Po zaschnutí základného náteru nanášame krycí náter riedený v pomere 0,3-0,5 litrov čistej vody na 1 kg farby. Po dôkladnom premiešaní možno ihneď nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním. Podľa potreby nanášame po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy ďalší krycí náter.

Tónovanie je možné prevádzať bežnými tónovaciami prípravkami.

### stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



## Technický list 07.75 **Maliarsky náter**

- Upozornenie** Pri preprave a skladovaní nesmie dôjsť k premrznutiu alebo zmrznutiu náteru. Dodržujte minimálnu skladovaciu teplotu. Pre riedenie používať iba vodu destilovanú, demineralizovanú alebo pitnú!
- Čistenie** Materiál: ihneď vodou  
Ruky: mydlo a voda, regeneračný krém na ruky.
- Bezpečnosť** Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.75».
- Aktualizácia** Aktualizované dňa: 05.01.2016 Vyhotovené dňa: 22.12.2003

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*

---

### *stavebná chémia profesionálov*

**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149