



Technický list 07.77 Interiérová farba AMBIENT

Výrobok Jednozložková maliarska farba na báze akrylátovej disperzie, dispergovaných plniva aditív. Vyniká vysokou belosťou a je určený na vyzreté omietky (hladké aj štukové), aglomerované drevené materiály, papierové povrchy a sadrokartónové dosky. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

Vlastnosti

- Belosť 88% podľa BaSO₄
- Veľmi vysoká krycia schopnosť
- Odolná voči oderu za sucha
- Možnosť upraviť maliarskymi pastami

Použitie

- Maľovanie hladkých i štukových interiérových omietok
- Prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom
- Maľovanie drevotrieskových a sadrokartónových dosiek
- Nátery štruktúrnych tapiet a tapiet zo sklenených vlákien
- Možnosť nanášať vysokotlakovým striekacím zariadením typu AIRLESS

Balenie Farba 7 kg a 15 + 3 kg; 30 kg
Biela – Belosť 88% podľa BaSO₄

Technické údaje

Základ	-	Zmes plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadu aditív, neobsahuje ťažké kovy.	
Hustota	g/cm ³	1,67	
Belosť	%	≥ 88	(BaSO ₄)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutia	hod	2	(pri 20°C / 60% rel. vlhkosti)
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +5°C do +30°C)
Výdatnosť z 1 kg	m ²	6 – 10	v jednej vrstve
Spotreba	kg/m ²	0,1 – 0,17	v jednej vrstve
Obsah prchavých organických látok - VOC	g/liter NH	3,3	
Obsah prchavého organického uhlíku - TOC	g/kg NH	2,7	

Obmedzenia Farba nie je určená na nátery materiálov, ktoré sú v priamom styku s potravinami, pitnou vodou ani detských hračiek. Neodporúčame miešať s inými druhmi farieb.

Podklad Musí byť vyzretý, súdržný, suchý, bez nečistôt a biologického napadnutia (plesne, riasy), nezasolený, pevný, podľa potreby vytmelený a zabrúsený, bez voľných častíc prachu, mastnoty a olejov, chemicky neutrálne, napustený zriedenou farbou alebo penetračným náterom S-T70.

Pokyny Základný penetračný náter (na novú omietku) prevádzame farbou riedenou vodou v pomere max. 0,3-0,5 litra vody / 1 kg farby. Po zaschnutí základného náteru nanášame 1-2 krycie nátery riedené v pomere 0,2-0,3 l na 1 kg farby. Po dôkladnom premiešaní možno ihneď nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním.
Tónovanie je možné prevádzať bežnými tónovacími prípravkami.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 07.77 Interiérová farba AMBIENT

- Upozornenie** Pri preprave a skladovaní nesmie dôjsť k premrznutiu alebo zmrznutiu náteru. Dodržujte minimálnu skladovaciu teplotu. Pre riedenie používať iba vodu destilovanú, demineralizovanú alebo pitnú!
- Čistenie** Materiál: ihneď vodou
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.
- Bezpečnosť** Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.77».
- Aktualizácia** Aktualizované dňa: 05.01.2016 Vyhotovené dňa: 08.03.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.