



Technický list 07.79 Sct.Croix napúšťací olej

Výrobok Jednozložkový olejový náter podľa starodávneho receptu na báze prírodného lanového oleja, výťažku z prírodných živíc a z čínskeho drevného oleja.

Vlastnosti Neagresívny k podkladom – bez tvorby škvŕn;
 Dlhodobá ochrana dreva ošetreného náterom Sct. Croix;
 Zdôrazňuje prirodzenú štruktúru dreva;
 Určená pre všetky druhy dreva, obzvlášť pre tvrdé dreveniny a tиковé drevo;

Použitie
- Nátery všetkých druhov dreva určeného pre interiéry i exteriéry;
- Nátery nábytku, stolov, stoličiek, drevených obkladov stropov a stien;
- Nátery doskových podláh, prahov, zábradlia, záhradného nábytku a pod.;

Balenie Vedro 2,5 l; Plechovka 1 l; Aerosólový rozprašovač – sprej 400 ml
Farba Medovo hnedá, teak (plechovka 1l)

Technické údaje

Základ	-	Lanový olej, živичné príslady (alkydová živica), drevinné oleje
Hustota	g/ml	neuveďená
Sušina, podiel pevných látok	%	60 - 70 (1 hodina pri 105°C)
Tepelný rozsah použitia	°C	+10 / +40
Doba schnutia	Hod	6 - 12 (pri 20°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu)
Skladovateľnosť	Mesiace	24 (36 sprej) (pri teplotách od +5°C do +25°C)
Výdatnosť	m ²	20 (z jedného litra)

Obmedzenie Olej nie je určený k náterom: materiálov ktoré už sú v priamom styku s potravinami, pitnou vodou ani detskými hračkami. Nemožno tónovať ani miešať s inými druhmi farieb.

Podklad Musí byť čistý, suchý, súdržný a zabrúsený.

Pokyny Náter prevádzame štetcom, valčekom alebo handričkou vo veľmi tenkej vrstve. Po cca 10-20 minútach nevsiaknutý olej odstránime zotretím suchou handrou, tak aby povrch nebol lepkavý a lesklý. Olej Sct. Croix je pretierateľný ďalšími farbami.

Doporučene Pre dosiahnutie extrémne hladkého povrchu prevedieme brúsenie šmirgľovým papierom bezprostredne po nanosení silnej vrstvy olejového náteru zrnitosti 240. Ihneď po vybrúsení oleja odstráňte suchou handričkou.

Upozornenie **Pri použití spreja, nanášajte v dvoch vrstvách krížovou technikou.**

Čistenie Materiál: ihneď benzín, toluén, acetón – pozor na samovznietenie
Trebá dodržiavať bezpečnosť pri likvidácii tkanín, handričiek použitých pri aplikácii alebo čistení. Tkaniny nasiaknuté lanovým olejom predstavujú riziko pre samovznietenie. Nasiaknuté tkaniny treba sušiť vo voľnom priestore alebo uchovávať uzatvorené v nehorľavej nádobe alebo inak zlikvidovať.

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.79».

Aktualizácia Aktualizované dňa: 28.06.2016 Vyhotovené dňa: 11.07.2003

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149