



Technický list 07.80 Odstraňovač silikónu

Výrobok Jednozložková tixotropná pasta chemicky odstraňujúca zostatky vytvrdeného silikónového tmelu.

Vlastnosti Okamžite použiteľná;
 Odstraňuje vytvrdený i nevytvrdený silikón z rôznych podkladov;
 Neobsahuje žiadne aromáty;

Použitie - Odstránenie silikónu z podkladov ako drevo, murivo, betón, keramiky, sklo, kameň, kovy, plasty a pod.;
- Odstránenie zafarbení prírodného kameňa silikónovým tmelom;

Balenie Dóza 100 ml s nanášacím štetcom
Farba Biela až béžová

Technické údaje			
Konzistencia	g/ml	tixotropná pasta	
Tepelná odolnosť	°C	- 15	(pri preprave)
Tepelný rozsah použitia	°C	+5 / +35	
Doba pôsobenia	min	5 – 15	(pri minimálnom zbytkovom filmu a 23°C / 55% rel. vlhk.)
	hod	4	(pri hrúbky 1 mm a 23°C / 55% rel. vlhk.)
	hod	5 – 7	(pri hrúbky 2 mm a 23°C / 55% rel. vlhk.)
	hod	12	(pri hrúbky 5 mm a 23°C / 55% rel. vlhk.)
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +5°C do +25°C)

Obmedzenie Mimo iné nie je vhodné pre použitie na nylon a textil.
Podklad Odporúčame pôvodnú tmelovú vrstvu odstrániť v maximálnej možnej miere.
Pokyny Odstraňovač nanášame na silikón pomocou aplikačného štetca. Podľa potreby proces možno opakovať.
Čistenie Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.
Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.80».
Aktualizácia Aktualizované dňa: 20.04.2016 Vyhotovené dňa: 28.01.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149