



Technický list 07.81 Interiérová farba EXCLUSIVE

Výrobok Jednozložková maliarska farba na báze akrylátovej disperzie, dispergovaných plnív a aditív. Pre interiérové nátery hladkých i štukových omietok s požiadavkou exkluzívnej belosti. Maľovanie drevotrieskových a sadrokartónových dosiek. Klasické nátery tehlového muriva, betónových panelov. Nátery štruktúrnych tapiet a tapiet zo sklenených vlákien. Farba je určená pre nátery interiérov a používa sa prevažne bez tónovania (pre svoju vysokú belosť). Prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom. Vysoká krycia schopnosť a oteruvzdornosť. Veľkosť častíc umožňuje nanášať pomocou vysokotlakového striekacieho zariadenia typu AIRLESS.

Vlastnosti

- ☒ Belosť 92% podľa BaSO₄
- ☒ Perfektná krycia schopnosť
- ☒ Zvýšená oteruvzdornosť
- ☒ Možnosť upraviť maliarskymi pastami

Použití

- Klasické nátery vápenno cementových hladkých i štukových omietok, tehlového muriva, betónových, panelov
- Prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom
- Maľovanie drevotrieskových a sadrokartónových dosiek
- Nátery štruktúrnych tapiet a tapiet zo sklenených vlákien
- Možnosť nanášať vysokotlakovým striekacím zariadením typu AIRLESS

Balenie Farba Vedro 15 kg
Biela – Belosť 92% podľa BaSO₄

Technické údaje

Základ	-	Zmes plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív, neobsahuje ťažké kovy.	
Hustota	g/cm ³	1,7	
Belosť	%	≥ 92	(BaSO ₄)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutia	hod	2	(pri 20 ° C / 65% rel.vlhkosti)
Skladovateľnosť	mesiace	24	pri teplotách pod + 5 ° C do + 30 ° C
Výdatnosť z 1 kg	m ²	7 – 11	v jednej vrstve
Spotreba	Kg/m ²	0,09 – 0,14	v jednej vrstve
Obsah prchavých organických látok - VOC	g/litr NH	4,7	
Obsah prchavého organického uhlíka	g/kg NH	2,7	

Obmedzenia Farba nie je určená na nátery materiálov, ktoré sú v priamom styku s potravinami, pitnou vodou ani detských hračiek. Neodporúčame miešať s inými druhmi farieb.

Podklad Musí byť vyzretý, súdržný, suchý, bez nečistôt a biologického napadnutia (plesne, riasy), nezasolený, pevný, podľa potreby vytmelený a zabrusený, bez voľných častíc prachu, masťoty a olejov, chemicky neutrálny, napustený zriedenou farbou alebo penetračným náterom S-T70.



Technický list 07.81 Interiérová farba EXCLUSIVE

Pokyny	Riedenie sa vykonáva maximálne 10% vody. Táto farba obsahuje titánovú bielobu a preriedením dôjde k zníženiu krivosti v mokrom stave. Tónovanie je možné vykonávať bežnými tónovacími prípravkami.
Upozornenie	Pri preprave a skladovaní nesmie dôjsť k premrznutiu alebo zamrznutiu náteru. Dodržujte minimálnu skladovaciu teplotu. Pre riedenie používať iba vodu destilovanú, demineralizovanú alebo pitnú!
Čistenie	Materiál: ihneď vodou Ruky: mydlo a voda, ošetrojúci krém na ruky.
Bezpečnosť	Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.81».
Aktualizácia	Aktualizované dňa: Vyhotovené dňa: 05.01.2016

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.