



Technický list

TL 07.82 Lepidlo v spreji

Výrobok

Vysoko kvalitné a všestranné lepidlo na báze butylu. Možno aplikovať i pri nižších teplotách do -5 °C.

Vlastnosti

- Výborná odolnosť voči vyšším teplotám, vlhkosti a starnutiu
- Rýchla a vysoká prvotná adhézia

Použitie

- Skvelá priľnavosť na radu podkladov, ako sú : PP, PE, pena, polyester, kov, drevo, vláknité dosky, lepenka, betón, sklo, textil, koža, plst', bavlna atď.
- Pre lepenie 3D pásov.
- Použiteľné i ako primer.
- Vďaka nastaviteľnej triske možno sprejovať „plošne“ alebo „presne.“

Balenie

- Plechovka 400 ml

Farba

- Nažltnutá

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Pokyny

Podklad čo najviac očistiť a plechovku poriadne pretrepať. Pokiaľ je lepidlo aplikované obojstranne, odporúčame lepené diely pevne stlačiť k sebe po 30 sekundách a po dobu až 10 min. Pokiaľ je lepidlo aplikované iba na jednu časť lepených

Technické údaje

Základ		Butyl	
Aplikačná teplota	°C	-5 / +40	
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +10°C až 25°C)



dielov, je potreba diely k sebe pritlačiť po 30 sekundách a po dobu 5 min. Presný čas zrenia závisí na okolitých podmienkach a hrúbky vrstvy lepidla. Dodržujte uhol nanášania 45°. Nastaviteľná šírka záberu sprejovania.

Čistenie

Materiál: ihneď technickým benzínom.

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť

Vid' Karta bezpečnostných údajov 07.82

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 05.12.2017.

Vyhotovené dňa: 03.01.2017.

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.