



## Technický list 08.18 **Maliarska páska - modrá UV**

**Výrobok** Je profesionálna maliarska a fasádna páska, odolná UV - žiareniu, špeciálne vyvinutá pre profesionálne i svojpomocné použitie.

**Vlastnosti**

- Okamžite a jednoducho použiteľná;
- Extrémne vysoká lepiivosť a príľnavosť;
- Ľahké odstránenie bez zostatkov lepidla;
- Čisté a rovné okraje – pri maľovaní farba nepodteká;
- UV stabilná 8 dní v exteriéry;
- Ľahko odstrániteľná 30 dní od aplikácie v interiéry bez zanechania lepidla;
- Šetrí životné prostredie - neobsahuje rozpúšťadlá;

**Použitie**

- Je vhodná pre interiéry aj pre exteriéry;
- Pre vytváranie rovných a ostrých prechodov v omietke a maľbe;
- Na omietky, tehly, betón, drevo, obklady a dlažbu
- Skvelá príľnavosť na rôzne druhy povrchov;
- Na širokú paletu rôznorodých povrchov, zahrňujúcich: skôr natreté steny a stropy, sokle, zárubne a rámy okien lakované / fermežované drevené časti, kovové kliky a závesy dverí, plastové časti, keramické a kamenné obklady alebo pulty, sklo, zrkadlá, podlahové lišty, kovania, nerezové prvky a veľa ďalších;

<b>Balenie</b>	<b>Šírka (mm)</b>	<b>dĺžka (m)</b>	<b>počet ks / kartón</b>
	38	55	24
	48	55	24
<b>Farba</b>	Modrá		

### Technické údaje

Základ	-	Krepový papier	
Lepidlo		Bezrozpúšťadlové kaučukové lepidlo	
Hrúbka	mm	0,115 ± 10%	
Pevnosť v ťahu	kg/cm	3,3	
Príľnavosť k oceli	N/25mm	< 7	pri 90°C
Maximálne predĺženie	%	10	
Aplikačná teplota	°C	> +0°C	
Teplotná odolnosť po nalepení	°C	-10 / +60	
	F	+14 / + 140	
Skladovateľnosť	mesiacov	12	

**Podmienky skladovania** V originálnych uzatvorených obaloch vo vodorovnej polohe na orezaných hranách, v suchých skladovacích priestoroch, chránené pred prachom, žiarom, vlhkosťou, UV žiarením a chemickými výparmi.

**Podklad** Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a olejov.

**Aktualizácia** Aktualizované dňa: 22.02.2011      Vyhotovené dňa: 18.07.2010

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*