



Technický list 08.19b Fasádna páska – STRONG

Výrobok Je fasádna páska, odolná UV- žiareniu, špeciálne vyvinutá pre profesionálne i svojpomocné použitie.

Vlastnosti

- Okamžite a jednoducho použiteľná
- Extrémne vysoká lepiivosť a príľnavosť;
- UV stabilná 7 dní;
- Šetrí životne prostredie - neobsahuje rozpúšťadlá;

Použitie

- Je vhodná pre interiéry aj pre exteriéry;
- Pre vytváranie rovných prechodov v omietke aj.;
- Na omietky, tehly, betón, drevo, obklady a dlažby
- Vďaka skvelej príľnavosti, vytvoríte ostré línie;
- Skvelá príľnavosť na rôzne druhy povrchov;
- Na širokú paletu rôznorodých povrchov, zahrnujúcich: vopred natrené steny a stropy, podlahové lišty aj.

Balenie	Šírka (mm)	dĺžka (m)	počet ks / kartón
	50	25	36
	50	50	18

Farba Oranžová

Technické údaje

Základ	-	PE laminovaná syntetická tkanina	
Lepidlo		Kaučukové lepidlo	
Hrúbka	µm	195 ± 10%	AFERA 5006
Plošná hmotnosť	g/m ²	180 ± 10%	ISO 536
Pevnosť v ťahu	N/cm	> 35	AFERA 5004
Predĺženie pri pretrhnutí	%	15	AFERA 5004
Príľnavosť k oceli	N/cm	9	AFERA 5001
Aplikačná teplota	°C	> +5°C	
Teplotná odolnosť po nalepení	°C	≤ +60	
Skladovateľnosť	mesiac	12	

Podmienky skladovania V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe na orezaných hranách, v suchých skladovacích priestoroch, chránené pred prachom, žiarom, vlhkosťou, UV žiarením a chemickými výparmi.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleje.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 22.02.2011 Vyhotovené dňa: 18.07.2010

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje spočívajú na našich vlastných skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Vyššie uvedené údaje sú všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149