



Technický list 08.20 Maskovacia krepová páska 80 °C

- Výrobok** Krepová páska na impregnovanom krepovom papierovom nosiči opatrená špeciálnym súvislým lepidlým gumovým filmom.
- Vlastnosti**
- Okamžite a jednoducho použiteľná
 - Priľnavosť k väčšine materiálov;
 - Ochrana materiálov pred zašpinením alebo mechanickým poškodením;
 - Odolná voči tepelným zmenám, farbám a rozpúšťadlám;

- Použitie**
- Zakrytie materiálu pred ušpinením – pri maľovaní, natieraní, lakovaní;
 - Zakrytie pri tmelení, lepení čistení a pod.

Balenie	Šírka (mm)	dĺžka (m)	počet ks / kartón
	19	50	96
	25	50	72
	30	50	60
	38	50	48
	50	50	36

Farba Béžová

Technické údaje

Základ		impregnovaný vysoko krepovaný papier
Hrúbka pásy	mm	0,13
Tepelná odolnosť	°C	+80
Aplikačná teplota	°C	+0 / +40
Ťažnosť	%	9 (podľa AFERA 4005)
Priľnavosť na kov	N/cm	2,7 (testované na ocel' podľa AFERA 4001)
Pevnosť v ťahu	N/cm	30 (podľa AFERA 4004)
Skladovateľnosť	mesiace	24 (pri teplotách od +10°C do +30°C)

Podmienky skladovania V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch, chránená pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi, pri teplotách od +10°C do +30°C.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Upozornenie Páska nie je určená pre aplikácie na drevené eurookná, do 48 hod nutné páska z povrchu odstrániť z dôvodu zabránenia priľnutia lepidla na podklad. Neodoláva UV žiareniu.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 23.07.2012 Vyhotovené dňa: 14.10.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149