



Technický list 08.20c Vysoko krepová maskovacia páska pre zakrivené plochy

Výrobok Krepová páska pre zakrivené plochy na impregnovanom vysoko krepovanom papierovom nosiči opatrená špeciálnym súvislým lepičným pryžovým filmom.

Vlastnosti

- ☒ Okamžite a jednoducho použiteľná;
- ☒ Ľahko tvarovateľná do polomerov a kruhov;
- ☒ Priľnavosť k väčšine stavebných i strojárenských materiálov;
- ☒ Ochrana materiálov pred zašpinením alebo mechanickým poškodením;
- ☒ Odolná voči tepelným zmenám, farbám a rozpúšťadlám;

Použitie

- Zakrytie materiálu pred znečistením – pri maľovaní, natieraní, lakovaní;
- Lemovanie oblokov a klenieb, výklenkov, tvarovanie do kruhov, pre špeciálne práce;
- Zakrytie pri tmelení, lepení, čistení, špárovaní, penetrovaní a pod.;
- Zakrytie pred mechanickým poškodením – poškrabaním, a pod.;

Balenie	Šírka (mm)	dĺžka (m)	počet ks / kartón
	19	50	48
	25	50	36
	38	50	24
	50	50	24

Farba Žltá
Technické údaje

Základ		impregnovaný vysoko krepovaný papier
Plošná hmotnosť nosiča	g/m ²	70 (±5% podľa ISO 536)
Celková hmotnosť pásy	g/m ²	125 (±5% podľa ISO 536)
Hrúbka pásy	mm	0,27 (±10% podľa AFERA 4006)
Tepelná odolnosť	°C	+40 (krátkodobo 60°C)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +60
Ťažnosť	%	40 (podľa AFERA 4005)
Lepiaci guľčkový podklad	mm	≤ 30 (PSTC 6)
Priľnavosť na kov	N/cm	1,3 (testované na ocel' podľa AFERA 4001)
Pevnosť v ťahu	N/cm	2,2 (podľa AFERA 4001)
Skladovateľnosť	mesiace	24 (pri teplotách od +10°C do +30°C)

Podmienky skladovania V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch, chránená pred prachom, žiarom, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi, pri teplotách od +10°C do +30°C.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

Upozornenie Páska nie je určená na aplikácie na drevené eurookná, do 48 hod nutne páska z povrchu odstrániť z dôvodu zabránenia priľnutia lepidla na podkladu. Neodoláva UV žiareniu.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 04.07.2008 Vyhotovené dňa: 06.01.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.