



Technický list 08.21 Profi UV odolná maskovacia páska

Výrobok Páska z mäkkého drážkovaného PVC s UV filtrom opatrená špeciálnym súvislým lepiacim gumovým filmom pre profesionálne použitie.

Vlastnosti

- Okamžite a jednoducho použiteľná
- Priľnavosť k väčšine materiálov;
- Vysoká odolnosť proti UV žiareniu;

Použitie

- Zakrytie materiálu pred ušpinením – pri transporte, natieraní, lakovaní;
- Ochrana lakovaných tzv. Euro okien pri omietaní, maľovaní;
- Ochrana dverných a okenných rámov pred PU penou pri montáži a pod.;
- Ochrana dielov v lakovniach, v priemyselnej výrobe a pod.;

Balenie	Šírka (mm)	dĺžka (m)	počet ks / kartón
	30	50	72
	38	50	48
	50	50	36

Farba Žltá

Technické údaje

Základ		mäkké drážkované PVC s UV filtrom	
Lepidlo		prírodný kaučuk - pryž	
Hrúbka pásy	mm	0,15	(± 10%)
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +80	
Aplikačná teplota	°C	≥ +5	
Ťažnosť	%	80	(± 10%)
Priľnavosť na kov	N/25mm	4	(testované na ocel')
Pevnosť v ťahu	N/25mm	40	(± 10%)
	N/cm	16	
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +10°C do +20°C)

Podmienky skladovania V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch, chránená pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi a pri 50% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

Upozornenie Páska je špeciálne určená pre ochranu pred znečistením, pri maľovaní omietaní a montáži (PU penou) hliníkových, plastových a drevených Euro okien a dverí, vďaka svojej odolnosti proti UV žiareniu. Pásku odstráňte z povrchu do 7 dní po aplikácii z dôvodu možnosti priľnutia lepidla na podklad.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 02.11.2013 Vyhotovené dňa: 20.10.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149