



Technický list 08.55 Butylová páska

Výrobok Extrudovaná mäkká páska z polyisobutylénu určená na lepenie a tesnenie parotesných fólií.

Vlastnosti

- Veľmi mäkká, poddajná, jednoducho aplikovateľná;
- Výborná príľnavosť k stavebným materiálom vrátane plastov;
- Vysoko odolná proti vlhku, oxidácii, chemickým výparom a UV žiareniu;

Použitie

- Lepenie parotesných strešných fólií, lepenie hydroizolačných strešných fólií;
- Lepenie koncových strešných spojov v strešných konštrukciách;
- Podporné lepidlo pre všetky laminované materiály;

Balenie	Šírka (mm) x hrúbka(mm)	dĺžka (m)	počet ks / kartón
	15 x 1	45	voľne
	19 x 1	45	voľne
	15 x 2	22,5	voľne

Farba Čierna

Technické údaje

Základ	polyisobutylén		
Hustota	g/cm ³	1,6	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +90	
Aplikačná teplota	°C	+4 / +45	
Pomerné predĺženie	%	≥ 150	podľa STN EN ISO 527
Vodotesnosť V ₃₀	l/m ² . 30min.	≤ 0,2	podľa STN 73 2578
Priepustnosť vodných pár	g/m ² . 24hod.	≤ 0,3	podľa DIN 53 122
Príľnavosť k podkladu	N/cm ²	12	
Príľnavosť v odlupe	N/cm ²	11	
Sila stlačiteľnosti	N/cm ²	4	
Odolnosť UV žiarenia	-	veľmi dobrá	
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +10°C do +35°C)

Podmienky skladovania V originálnych uzavretých obaloch v suchých priestoroch, chránené pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením a chemickými výparmi.

Podklad Aplikujeme na vopred očistený podklad zbavený prachu mastnôt a voľných častíc.

Pokyny Aplikujeme na vopred pripravený podklad. Lepený materiál zvoľna priložiť a silne pritlačiť. Dbajte na prítlak po celej dĺžke lepeného spoja.

Čistenie Materiál: technický benzín

Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda

Aktualizácia Aktualizované dňa: 02.11.2009 Vyhotovené dňa: 23.12.2003

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149