



## Technický list 08.59 Strešná fixačná páska DB Duo

**Výrobok** Špeciálna obojstranná páska s akrylátovým lepidlom bez rozpúšťadiel. Pre vzduchotesné a trvanlivé lepenie spojov parotesných fólií, lemovaní strešných okien, vetracích trubiek a pod. v interiéri i exteriéri.

**Vlastnosti**

- Okamžite použiteľná, spoľahlivá;
- Neobsahuje rozpúšťadla, chlór a formaldehyd;
- Umožňuje dobré odtrhnutie potrebného kusu pásky pomocou rúk;
- Vysoká priľnavosť k materiálom z polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE);
- Odolná proti uvoľňovaniu zmäkčovadiel;
- Odolná proti starnutiu;
- Zaisťuje trvalé nepriepustné utesnenie spojov (napr. vetracích trubiek, okien, striech, parozábran a i.).

**Použitie**

- používa sa predovšetkým k trvalému nepriepustnému utesneniu presahujúcich spojov, škár i priamych spojov parotesných fólií, napr. PE a PP fólií, sulfátových kartónov, rúna, dosiek z tenkých veľkoplôšných triesok (OSB) a hliníkových fólií podľa EnEV (DIN 4108-7), ÖNORM B 8110-2 a SIA 180.
- Vhodná i pre presahujúce spoje u izolácií nad krokvami. (Použitie vo vonkajšom prostredí po dobu max. 4 mesiacov.)

**Balenie** Šírka 20mm, návin 25 m

### Technické údaje

Nosič lepidla		polyesterové vlákno
Druh lepidla		Akrylátové disperzné, bez rozpúšťadla
Hrúbka nosiča	mm	0,005
Hrúbka ochrannej vrstvy	mm	0,090
Hrúbka s ochrannou vrstvou	mm	0,45
Priemer návinu	mm	86
Množstvo lepidla	g/m <sup>2</sup>	230
Celková hrúbka	mm	0,31 ± 5%
Tepelná odolnosť	°C	-30 / +120 (krátkodobý extrém)
Aplikačná teplota	°C	od +10
Odolnosť proti odtrhnutiu	N/25mm	30 (AFERA 5001)
Odolnosť proti starnutiu		Veľmi dobrá (nedochádza k vysušovaniu ani krehnutiu)
Odolnosť proti kondenz. vode		Veľmi dobrá
Vonkajšia expozícia	mesiacov	4
Skladovateľnosť	mesiacov	12 (pri teplotách od +5°C do +35°C)

### Podmienky skladovania

V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch, chránených pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi.

**Podklad** Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja. Pred použitím odstráňte kryciu fóliu na lepiacej vrstve.



## Technický list 08.59 Strešná fixačná páska DB Duo

- Vhodné podklady**
- PA, PE, PP, Al fólia (hladké až mierne drsné) a plasty
  - Hliníkové profily
  - Rúno
  - Veľkoformátové dosky (OSB)
  - Lakované drevo
  - Drevotrieskové dosky a trámy
  - Lepenka
  - Sulfátové kartóny
  - Sklo
  - Kovové profily
  - Murivo

**Aplikácia** Lepí sa priamo na presahujúci spoj parotesných fólií alebo na škáry drevovláknitých dosiek. Lepiaca páska sa upevňuje na okraj fólie tak, aby bola celá prekrytá presahom druhej fólie.

Pozornosť je nutné venovať dostatočnému pritlačeniu (napr. tvrdým gumeným valčekom silno pritlačte na lepiacu pásku po celej jej ploche). Páska musí byť nalepená bez bublín!

Lepí sa v krátkych pásoch s presahom okolo spoja. Vďaka špeciálnej pružnej fólie lepiaca páska veľmi dobre prilne. S cieľom zaistiť bezpečné a nepriedušné utesnenie sa páska lepí vždy tak, aby jedna jej polovica bola nalepená na jednom materiály a druhá polovica na druhom materiály (napr. na vetracej trubke a parotesnej fólie).

V niektorých prípadoch sa musí páska zarezat', aby sa zabránilo jej nadmernému predĺženiu. Netesné miesta sa musia opäť utesniť pomocou napr. Strešnej pásky DB Flex.

**Upozornenie** K nepriedušnému utesneniu presahujúcich spojov, škár a miest pripojenia použite špeciálnu žltú lepiacu pásku - Strešnú fixačnú pásku DB PRO.

Obecne platí, že príľnavosť k podkladom a parotesným fóliám musí skontrolovať užívateľ. Musí sa odstrániť separačná vrstva (napr. silikón).

Pozn.: Niektoré disperzné a umelohmotné omietky, náterové hmoty a laky obsahujú prímеси odpudzujúce lepidla.

**Aktualizácia** Aktualizované dňa: 10.12.2013 Vyhotovené dňa: 13.05.2009

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na našich skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*

### — svetový výrobca tmelov —

**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149