



Technický list 08.59c Strešná fixačná páska DB Membrána

Výrobok Vysoko paropriepustná, silno lepiaca páska pre lepenie presahov poistných difúzných fólií tzv. membrán a škár izolačných vrstiev strmých striech pod strešnou krytinou.

Vlastnosti

- Okamžite použiteľná, spoľahlivá;
- Neobsahuje rozpúšťadla, chlór a formaldehyd;
- Umožňuje dobré odtrhnutie potrebného kusu pásky pomocou rúk
- Vysoká priľnavosť k materiálom z netkaných textílií, PES apod.;
- Vysoká odolnosť proti vlhku a výparom;
- Odolná proti starnutiu;
- Zaisťuje trvalé priedušné spoje difúzných fólií

Použitie

- používa sa predovšetkým k trvalému priedušnému spájaniu membrán tzv. poistných difúzných fólií a podobných materiálov,
- proti zatekajúcej vode do podstrešia vnikajúcej pri topení zafúkaného prachového snehu

Balenie Šírka 60mm, návin 25 m
Farba Čierna

Technické údaje

Nosič lepidla		3vrstvá PP tkanina s funkčnou membránou
Druh lepidla		Akrylátové disperzné, bez rozpúšťadla
Vlastnosti lepidla		Silno lepiace
Ochranná vrstva		Silikónový papier
Hrúbka nosiča	mm	0,50
Hrúbka lepidla	mm	0,18
Priemer návinu	mm	86
Množstvo lepidla	g/m ²	200
Celková hrúbka	mm	0,68 ± 5%
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +100 (krátkodobý extrém)
Aplikačná teplota	°C	od +5
Odolnosť proti odtrhnutiu	N/25mm	26 (AFERA 5001)
Odolnosť proti starnutiu		Veľmi dobrá (nedochádza k vysušovaniu ani krehnutiu)
Odolnosť proti kondenz. vode		Veľmi dobrá
Vonkajšia expozícia	mesiacov	-
Skladovateľnosť	mesiacov	12 (pri teplotách od +5°C do +35°C)

Podmienky skladovania V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch, chránených pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja. Pred použitím odstráňte kryciu fóliu na lepiacej vrstve.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 08.59c **Strešná fixačná páska DB Membrána**

Aplikácia Lepí sa priamo na presahujúce spoje paropriepustných fólií alebo na škáry drevovláknitých dosiek. Spoj alebo škára by mali najlepšie viesť stredom lepiacej páske, aby sa zaistila dostatočná pevnosť a tesnosť spoja.

Pozornosť je nutné venovať dostatočnému pritlačeniu (napr. tvrdým gumeným valčekom silno pritlačte na lepiacu pásku po celej jej ploche). Páska musí byť nalepená bez bublín!

Upozornenie K zafixovaniu presahu membrány cez druhú membránu použite špeciálnu žltú lepiacu pásku - Strešnú fixačnú pásku DB PRO.

Obecne platí, že príľnavosť k podkladom a parotesným fóliám musí skontrolovať užívateľ. Musí sa odstrániť separačná vrstva (napr. silikón).

Pozn.: Niektoré disperzné a umelohmotné omietky, náterové hmoty a laky obsahujú prímеси odpudzujúce lepidla.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 10.12.2013 Vyhotovené dňa: 16.06.2009

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na našich skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.