



Technický list 08.60 Samolepiaca tesniaca páska do okien a dverí

Výrobok Mäkká tesniaca páska z polyetylénovej peny. Opatrená jednostrannou súvislou vrstvou z kaučukového lepidla.

Vlastnosti

- Okamžite, rýchlo a jednoducho použiteľná
- Priľnavosť k väčšine materiálom, vrátane náterových povrchov;
- Vysoká lepiivosť a priľnavosť zvlášť na nenasiakavé podklady;
- Možnosť aplikácie i za nižších teplôt;
- Vďaka uzavretým pórom má zníženú nasiakavosť;
- Odolnosť voči vode a bežným chemikáliám;
- Veľmi dobré tepelné a izolačné vlastnosti

Použitie

- Tesnenie okenných krídel proti prúdeniu vzduchu a prieniku chladu;
- Tesnenie dverných rámov proti prúdeniu vzduchu a prieniku chladu;
- Tesnenie pokloпов a krytov s požiadavkou na zabránenie prúdenia vzduchu;

Balenie	Šírka x hrúbka (mm)	dĺžka (m)	počet metrov / kartón
	9 x 2	20	25
	9 x 3	20	25
Farba	Biela, šedá		

Technické údaje

Nosný materiál	-	penový polyetylén
Hustota	kg/m ³	33,0 (ISO 845)
Tepelná vodivosť pri teplote 40°C	W/m·K	0,038
Krycí materiál	-	bez krycej fólie
Lepidlo	-	syntetická za tepla tavená kaučuková guma
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +50 (po aplikácii)
Aplikačná teplota	°C	+2 / +30
Pevnosť v ťahu pozdĺžna	kPa	400 (podľa ISO 844)
Pevnosť v ťahu priečna	kPa	265
Pevnosť v tlaku pri 50% stlačení	kPa	100
Ťažnosť	%	130 (podľa ISO 1926)
Odolnosť proti vlhkosti	-	výborná
Nasiakavosť (7d)	%	<1 z objemu
Skladovateľnosť	mesiace	6 (pri teplotách od +18°C a 60% vlhkosti)

Skladovacie podmienky V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch, chránených pred prachom, žiarom, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Lepené plochy odporúčame odmastiť.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 5.12.2014 Vyhotovené dňa: 19.10.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje spočívajú na našich vlastných skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Vyššie uvedené údaje sú všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149