



Technický list 08.60a Podkladová PE páska na zasklievanie

Výrobok	Podložná páska z polyetylénovej peny opatrené špeciálnym súvislým lepidlým kaučukovým lepidlom určená pre zasklievanie.
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Ihneď, rýchlo a jednoducho použiteľná <input checked="" type="checkbox"/> Prilnavosť k dreveným lakovaným povrchom; <input checked="" type="checkbox"/> Vysoká lepidlosť a prilnavosť zvlášť na nesavé podklady;
Použitie	- Podložné – pružné vymedzenie bočnej vôle izolačných skiel rámov okien a dverí; - Podkladné – výplň vymedzujúca optimálnu hĺbku škáry pre silikónový tmel;
Balenie	Podľa aktuálnej ponuky vid'. katalóg
Farba	Biela, šedá

Technické údaje			
Nosný materiál	-	penový polyetylén	
Hustota	kg/m ³	30,0	(ISO 845)
Krycí materiál	-	Silikónová fólia	
Lepidlo	-	syntetická za horká tavená kaučuková guma	
Tepelná odolnosť	°C	-30 / +80	(po aplikácii)
Aplikačná teplota	°C	+15 / +40	
Pevnosť v ťahu pozdĺžna	kPa	400	(podľa ISO 844)
Pevnosť v ťahu priečna	kPa	265	
Pevnosť v tlaku pri 50% stlačení	kPa	98	
Ťažnosť	%	130	(podľa ISO 1926)
Odolnosť proti vlhkosti	-	výborná	
Nasiakavosť (7d)	%	<1 z objemu	
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +10°C do +35°C)

Skladovacie podmienky V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch, chránené pred prachom, žiarom, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntô a oleja. Okenné a dverné rámy odporúčame odmasť.

Upozornenie V nevetraných presklených priestoroch dochádza k značnému prehrievaniu materiálu nad hranicou taviacej teploty polyetylénu a k jeho následnému poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu. Samotné ultrafialové žiarenie spôsobuje degradáciu všetkých plastov! Z dôvodu možného poškodenia materiálu slnečným žiarením a sálavým teplom je nutné skladovať materiál šedého zafarbenia najlepšie v pôvodnom obale (kartóny, biela fólia) tak, aby nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu a to i cez sklo či iné priesvitné materiály a v miestach, kde nie je zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu.

Aktualizácia ktualizované dňa: 11.08.2011

Vyhotovené dňa: 22.12.2003

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149