



Technický list 08.61 **Samolepiaca PE páska pod sadrokartonárske profily**

Výrobok Podložná samolepiaca páska z polyetylénovej peny určená na znižovanie vibrácií a otrasov v sadrokartonových konštrukciách. Z jednej strany opatrená špeciálnym súvislým lepidlom a na strane druhej ochranným PE filmom na zosilnenie pevnosti v ťahu.

Vlastnosti

- Ihneď a rýchle použiteľná;
- Prilnavosť k rôznym stavebným materiálom;
- Vysoká lepivosť a prilnavosť zvlášť na nesavé podklady;
- Znižuje chvenie a otrasy, účinne tlmi prenášanie kročajového hluku;

Použitie

- Podkladová tesniaca vrstva pod UW a UD profily pred priskrutkovaním na podlahu a strop;
- Podkladová tesniaca vrstva pod dosky CETRIS na kovový rošt na zníženie vibrácií;
- Medzi fasádne dosky a kovové konštrukcie za účelom zníženia vibrácií.

Balenie	Šírka x hrúbka (mm)	dĺžka (m)	počet metrov / kartón
	25 x 3	30	480
	30 x 3	30	480
	45 x 3	30	480
	50 x 3	30	480
	65 x 3	30	480
	70 x 3	30	480
	90 x 3	30	480
	95 x 3	30	480

Farba Šedá

Technické údaje

Základ	-	Fyzicky zosieťovaný penový polyetylén	
Hustota	kg/m ³	35±5	(ISO 845)
Lepidlo	-	polyakrylátová disperzia	
Teplná odolnosť	°C	-80 / +100	(po aplikácií)
Aplikačná teplota	°C	+15 / +40	
Pevnosť v tlaku	kPa pozdĺžne	340±90	(podľa ISO 1926)
	kPa priečne	210±60	(podľa ISO 1926)
Ťažnosť	% pozdĺžne	130±50	(podľa ISO 1926)
	% priečne	130±50	(podľa ISO 1926)
Odolnosť proti starnutiu	-	dobrá	
Nasiakavosť (7d)	%	<1 z objemu	(podľa ISO 2896)
Skladovateľnosť	mesiace	24	

Skladovacie podmienky Pri relatívnej atmosférickej vlhkosti okolo 60% a teplote 18°C, chránený pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Oceľové profily nesmú byť znečistené masťou a prachom.

Pokyny Samolepiacu PE pásku pod sadrokartonárske profily lepíme na spodnú časť profilu tesne pred jeho mechanickým pripevnením na podlahu, stenu alebo strop univerzálnymi spojovacími prvkami.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 08.61 **Samolepiaca PE páska pod sadrokartonárske profily**

- Upozornenie** V nevetraných presklených priestoroch dochádza k značnému prehrievaniu materiálu nad hranicou taviacej teploty polyetylénu a k jeho následnému poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
Samotné ultrafialové žiarenie spôsobuje degradáciu všetkých plastov!
Z dôvodu možného poškodenia materiálu slnečným žiarením a sálavým teplom je nutné skladovať materiál šedého zafarbenia najlepšie v pôvodnom obale (kartóny, biela fólia) tak, aby nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu a to i cez sklo či iné priesvitné materiály a v miestach, kde nie je zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu.
- Bezpečnosť** Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 08.61».
- Aktualizácia** Aktualizované dňa: 06.09.2016 Vyhotovené dňa: 23.12.2003

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.