



Technický list
09.10

Primer Alfa

Výrobok Je jednozložková uzatváracia penetrácia, ktorá vytvára elastický, priehľadný, pevný, vodou nerozpustný film. Vytvára adhézny mostík medzi následnými vrstvami.

Vlastnosti

- Pre spevnenie a zjednotenie nasiakavosti sadrových a cementových povrchov;
- Pre lepšiu prídržnosť samonivelačných stierok ako na báze sadry, tak na báze cementu;
- Dokáže úplne uzavrieť podklad;

Použitie

- Pod nivelačné hmoty na báze sadry a cementu.
- Pre penetrovanie veľmi nasiakavých podkladov.
- Výborný ako náter pre pórobetóny, plynosilikáty a veľmi pórovité podklady.
- Pre kritické a veľmi prašné povrchy.
- Penetrovanie omietok, stierok, mált, náterov a poterov.

Balenie Fľaša 1l, 5l
Farba Mliečne biela

Technické údaje

Zloženie	-	emulzia kopolymérov
Konzistencia	-	nízkoviskózna kvapalina
Hustota	g/cm ³	1,01
Viskozita	mPa.s	70 podľa STN 67 3016
Tepelná odolnosť	°C	+5 pri preprave nesmie zmrznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30
Doba vytvrdnutia penetr. náteru	hod	2 v závislosti na teplote a rel. vlhkosti
Skladovateľnosť	mesiace	24 pri teplotách od +5°C do +25°C
Približná spotreba	ml/m ²	0,04 – 0,10 (v závislosti na nerovnosti a nasiakavosti podkladu pri riedení až 1 : 3)
Výdatnosť	m ² /l	až 20 pri riedení 1:3 na slabo nasiakavom podklade

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntô a oleja.

Pokyny Nanášame štetcom, valčekom alebo striekaním. Vlhkosť podkladov pred aplikáciou musí byť v súlade s STN 74 4505. Po zaschnutí nanášame ďalšiu technologickú vrstvu (malta, betón, lepidlo, náter apod.) priamo na penetrovaný povrch. Je možné nanášať len v jednej vrstve, len neriedení Priemer Alfa.

Penetrácia, uzavretie podkladu a kotvenie:

Náter možno riediť vodou v pomere 1:3 . Pri aplikácii na silno savý podklad, náter neriedime. Po zaschnutí nanášame nivelačné hmoty, maltu (omietku) priamo na zaschnutý povrch. Spotreba: náter 0,04 – 0,1 lit. / m²;

Upozornenie Nemožno nanášať na zmrznuté podklady!

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list
09.10

Primer Alfa

Čistenie Materiál: ihneď vodou
Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda

Zaschnutý zbytok (polymér) týchto náterov nemožno rozpustiť vo vode a ani plnohodnotne v organických rozpúšťadlách, v ktorých iba bobtná (napučíava). Najlepšie sa to dá urobiť acetónom tak, že sa pomocou textílie (navlhčenej rozpúšťadlom) postupne odoberá zaschnutý polymér z podkladu. Pri väčších zbytkoch musí organické rozpúšťadlo pôsobiť na narušenie štruktúry dlhšie. Rozpúšťadlo acetón, riedidlo C-6000 ai. pre nitrocelulóзовé farby nie sú tak toxické ako toluén či perchloretylen, avšak je treba dodržať bezpečnosť práce. Riedidla pre syntetické farby a iné rozpúšťadlá s dlhším uhlíkovým reťazcom, štruktúru zaschnutého polyméru z náteru 2802A narušujú pomalšie alebo iba nabobtnajú (napučia) a rozmažú. Zanedbanie včasného umytia vodou všetkých znečistených miest prináša tieto problémy pri čistení. Polymér na podklade veľmi pevne drží a pri penetrácii do podkladu ich nenávratne spevňuje.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 09.10».
Aktualizácia Aktualizované dňa: 30.08.2017 Vyhotovené dňa: 08.01.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149