



Technický list
09.S-T70-10

Penetračný náter S-T70

Výrobok Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérnou vodou nerozpustný film. Zjednocuje savosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev.

Vlastnosti

- Po vytvrdnutí, vo vode nerozpustná;
- Penetrácia - zvyšuje prídržnosť k podkladu (tzv. kotvenie), pevnosť a pružnosť;
- Paropriepustná;

Použitie

- Penetračný a kotviaci náter pod fasádne náterové hmoty
- Penetračné nátery nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych podkladov pred nanášaním omietok
- Penetračné nátery nových i starých omietok (vápenné, sadrové, štukové a pod.) sadrokartóny pred maliarskymi nátermi
- Penetračné nátery anhydridových podkladov;

Balenie Fľaša 1l a 2l, bandaska 5l, 10l, 25l a 50l
Farba Mliečne biela

Technické údaje

Zloženie	-	emulzia kopolymérov
Konzistencia	-	nízkoviskózna kvapalina
Hustota	g/cm ³	1,01
Viskozita	mPa.s	70 podľa STN 67 3016
Tepelná odolnosť	°C	+5 pri preprave nesmie zmrznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40
Doba vytvrdnutia penetr. náteru	hod	2-4 v závislosti na teplote a rel. vlhkosti
Skladovateľnosť	mesiace	24 pri teplotách od +5°C do +25°C
Približná spotreba	l/m ²	0,04 – 0,10 (v závislosti na nerovnosti a nasiakavosti podkladu pri riedení až 1 : 15)
Výdatnosť	m ² /l	až 40 pri riedení 1:15 na slabo savom podklade

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntô a oleja.

Pokyny Nanášame štetcom, valčekom alebo striekaním. Vlhkosť podkladov pred aplikáciou musí byť v súlade s STN 74 4505. Po zaschnutí nanášame ďalšiu technologickú vrstvu (malta, betón, lepidlo, náter apod.) priamo na penetrovaný povrch.

1. Penetrácia podkladu a kotvenie:

Náter možno riediť vodou v pomere 1:2 až 1:15 . Pri aplikácii na silno savý podklad, náter po zaschnutí opakujeme. Po zaschnutí nanášame maltu (omietku) priamo na zaschnutý povrch. Spotreba: náter 0,04 – 0,1 lit. / m²;

Upozornenie Nemožno nanášať na zmrznuté podklady!

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list
09.S-T70-10

Penetračný náter S-T70

Čistenie Materiál: ihneď vodu
Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda

Zaschnutý úbytok (polymér) od týchto náterov nemožno rozpustiť vo vode a ani plnohodnotne v organických rozpúšťadlách, v ktorých iba bubľe. Previesť to ide najlepšie acetónom tak, že sa pomocou textílie (navlhčenej rozpúšťadlom) postupne sníma zaschnutý polymér z podkladu. U silných úbytkov musí organické rozpúšťadlo pôsobiť na narušenie štruktúry dlhšie. Rozpúšťadlo acetón, riedidlo C-6000 aj. pri nitrocelulózovej farbe nie je ako toluén či perchloretylen toľko toxické, viac menej je potreba dodržať bezpečnosť práce. Riedidla pre syntetické farby a iné rozpúšťadlá s dlhším uhlíkovodíkovým reťazcom štruktúru zaschnutého polymérov z náteru 2802A narušia pomalšie alebo iba nabublajú a rozmažú. Zanedbanie skorého umytia vodou všetkých znečistených miest prináša tieto problémy pri čistení. Polymér na podklade veľmi pevne drží a pri penetrácii do podkladu ich nenávratne spevňuje.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 09.S-T7-10».
Aktualizácia Aktualizované dňa: 05.04.2016 Vyhotovené dňa: 08.01.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149