



Technický list 09.S-T8 Tesniaci pás - Action

Výrobok Trvalo pružný pás, na báze špeciálnej polyesterovej tkaniny s alkalickou ochranou opatrenou termoplastickým PVC nástrekom odolným proti starnutiu. Po aplikácii vytvára pružné tesnenie rohových zŕok v stenách a podlahách.

Vlastnosti Vysoká pružnosť ;
 Vysoká odolnosť voči chemickým látkam;
 Odolný soľam, riedeným kyselinám i zásadám;

Použitie - Trvalo pružné tesnenie rohových a stykových zŕok v kombinácii s náterom Tekutá hydroizolácia 2K, Tekutá lepenka S-T8, Jednozložková hydroizolácia KÚPEL A;
- Pružné tesnenie trvalo vlhkých prostredí ako kúpele, sprchy, práčovne apod.;

Balenie Tesniaci pás 120mm x 5m
Farba Ľad

Technické údaje

Základ	-	Modifikovaná polyesterová sieťka	
Hrúbka	mm	0,5	
Hmotnosť pásu	g/mb	31,4	
Tepelná odolnosť	°C	-5 / +60	
Aplikácia na teplotu	°C	+5 / +30	
Pevnosť pri prerušení - pozdĺžne	N / 15mm	80	DIN EN ISO 527-3
Pevnosť pri prerušení - priečne	N / 15mm	48	DIN EN ISO 527-3
Pretiahnutie do prerušenia - pozdĺžne	%	31	DIN EN ISO 527-3
Pretiahnutie do prerušenia - priečne	%	154	DIN EN ISO 527-3
Sila pri 25% pretiahnutí - priečne	N/mm	0,50	DIN EN ISO 527-3
Sila pri 50% pretiahnutí - priečne	N/mm	0,85	DIN EN ISO 527-3
Odolnosť proti tlakovej vode	MPa	> 0,15 (1,5 barov)	DIN EN 1928 (verzia B)
Tlak do prerušenia	MPa	0,35 (3,5 barov)	-
UV odolnosť	min.	500h	Vnútorňový XENON-test
Odolnosť chemickým látkam		po 7 dňoch	
Kyselina chlorovodíková 3%		bez porušenia	
Kyselina sírová 35%		bez porušenia	
Kyselina citrónová 100g/l		bez porušenia	
Kyselina mliečová 5%		oslabená	
Hydroxid draselný 3% / 20%		bez porušenia / oslabená	
Chlórnan sodný 0,3 g / l		bez porušenia	
Slaná voda 20 g/l		bez porušenia	
Skladovateľnosť	mesiace	V suchu a chlade, chráni pred slnečným žiarením, po dobu 24 mesiacov po dodaní.	

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 09.S-T8 Tesniaci pás - Action

- Pokyny** Tesniaci pás S-T8 Action vkladáme do prvej vrstvy zvoleného hydroizola ného náteru. Následne prekryjeme okraje tesniaceho pásu opä hydroizola ným náterom pomocou ztety alebo val eka. Po vytvrdení prvej vrstvy nanázame druhú vrstvu v celej ploche vrátane krajov stykového Tesniaceho pásu S-T8 Action.
- Upozornenie** Hydroizola ný náter je nutné chráni pred rýchlym vyschnutím a slne ným Oiarom. Používa výhradne do interiéru, kde teplota neklesá pod -5°C. Nepoužíva do bazénov a vzade tam, kde tlak vody môže presiahnu 0,15MPa.
- istenie** Materiál: ihne vodou, technický benzín
Ruky: mydlo a voda, repara ný krém na ruky.
- Aktualizácia** Aktualizované d a: Vyhotovené d a: 25.09.2012

Výrobok je v záru nej dobe zhodný so zpecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje spo ívajú na nazich vlastných skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, Oe sú spo ahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôOe pozna najrôznejšie pouOitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani pouOité metódy aplikácie, preto neposkytuje za Oiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, o sa týka vhodnosti výrobkov pre ur ité pouOitia ani na postupy pouOitia. Vyzzie uvedené údaje sú vzeobecnej povahy. Každý uOívate je povinný sa presved i o vhodnosti pouOitia vlastnými skúzkami. Pre alzie informácie prosím kontaktujte naze technické oddelenie.