



Den Braven Sealants

Technický list 13.90 TECTANE Teflónový sprej

Výrobok Špeciálny prípravok – klzný bezfarebný prostriedok určený pre aplikácie s požiadavkou odolnosti proti vysokým teplotám. Zabezpečuje kvalitné dlhodobé premazanie dielov.

Vlastnosti

- Okamžitá účinnosť;
- Univerzálne použiteľný;
- Odolný teplotám od -50°C do + 260°C;
- Odolný proti soliam, zásadám a kyselinám;
- Zabraňuje predčasnému opotrebeniu a zadreniu;
- Zabezpečuje dlhodobé a kvalitné premazanie;
- Znižuje trenie, odstraňuje vŕzganie, škripanie a pískanie;
- Odpudzuje nečistoty, prach, vlhkosť, vodu, je antiadhezívny.

Použitie

- Univerzálne použitie na kovy, gumu a plast;
- Premazávanie mechanických spínačov;
- Mazanie elektromagnetických ovládačov, teleskopických antén, pántov a zámkov;
- Premazávanie tepelne namáhaných dielov, klzných i trecích plôch apod.

Balenie Aerosolový sprej 400 ml

Vôňa Neutrálny

Farba Neuvedená

Technické údaje

Základ	-	teflonový prášok, frakcia ropy, hnacie médium
Konzistencia	-	aerosol
Hustota	g/ml	neuvedená
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-15
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30
Tepelný rozsah použitia	°C	-50 / +260
Agresivita k podkladu	-	neagresívny
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	50 - 150
Skladovateľnosť	mesiace	36

(pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!)

Obmedzenie Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C. Prázdnu dózu neprerážať a nevhadzovať do ohňa.

Pokyny Dózu dôkladne pretrepať (cca 1 min). Zo vzdialenosti cca 50 - 150 mm aplikovať na premazávané miesto. Podľa požiadavky hrúbky mazacieho filmu aplikáciu opakovať.

Čistenie Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Bezpečnostný list 13.90»

Aktualizácie Aktualizované dňa: 03.01.2011

Vyhotovené dňa: 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149