



Technický list 81.22 **Reflexný ochranný lak DenBit REFLEX ALU**

Výrobok Je bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k rôznym podkladom. Obsahuje strieborné farbivo s dekoračným a reflexným efektom, vďaka čomu sa znižuje prehrievanie strešného plášt'a. Náter je odolný voči vode, poveternostným podmienkam, slabým kyselinám a zásadám.

Vlastnosti

- Obsahuje strieborné farbivo – reflexný efekt;
- Znižuje prehrievanie strešného plášt'a;
- Odolný UV žiareniu, slabým kyselinám a zásadám;
- Na asfalty, betóny a klampiarske prvky;
- Veľmi ľahká aplikácia;
- Na suchý podklad;
- I na zvislé konštrukcie;

Použitie - Ako roztok určený na ošetrovanie strešných krytín. Použitie v exteriéri.

Balenie Farba Plechovka 4,5 kg, plechovka 9 kg
Strieborná (po zaschnutí)

Technické údaje

Základ	-	bitúmenová pasta modifikovaná syntetickým kaučukom	
Konzistencia	-	kvapalina	
Sušina	%	60	
Tepelná odolnosť	°C	-30 / +80	(po vytvrdnutí)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +35	
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Prachosuchosť	hod	6	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Riadna suchosť	hod	12	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Prídržnosť k podkladu	MPa	≥ 1,0 betón	podľa STN 73 2577
Pevnosť v ťahu	MPa	≥ 0,8	podľa STN EN ISO 527-3
Vodotesnosť	m ² /30min.	0,0	STN 73 2578
Nasiakavosť	%	≤ 8%	podľa STN EN ISO 62
Pomerené predĺženie	%	≥ 4%	podľa STN EN ISO 527-3
Skladovateľnosť	mesiacov	12	(pri teplotách od +5°C do +30°C)
Počet vrstiev	-	1	
Hrúbka vrstvy	mm	0,1 – 0,25	
Približná spotreba na 1 vrstvu	kg/m ²	0,10 – 0,25	

Druh podkladu Krytiny z asfaltových lepeniek, bitúmenových šindľov, eternitu, pozinkovaných plechov, krytín z bitúmenových náterov, betónových stien a podobné minerálne podklady, cementové, cemento-vápenné omietky.



Technický list 81.22 **Reflexný ochranný lak** **DenBit REFLEX ALU**

Príprava podkladu	Podklad musí byť bez akýchkoľvek nečistôt (prachu, hrdze, nerovnomerné lakové nátery), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inovatkou ani vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Je nutné odstrániť staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou príľnavosťou. Bublíny rozrežte do kríža a podlepte s použitím lepidla Strešné bitúmenové lepidlo (Tixoplast) alebo DenBit Bond. Nevyplnené miesta v podklade vyplňte opravnou stierkou DenBit U. V prípade narušenia nosného podkladu je nutné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami napr. Výplňovou opravnou stierkou na betón Den Braven, Finálnou opravnou stierkou na betón Den Braven a následne pristúpiť k doplneniu chýbajúcej hydroizolácie s následným reflexným náterom.
Náradie	Štetka, mäkká kefa
Pracovný postup	Pred začatím prác výrobok riadne premiešajte pomocou miešadla. Pri ďalšom natieraní je nutné občas materiál opäť premiešať, aby sa zabránilo usadzovaniu hliníkového pigmentu na dne nádoby! Prípravok DenBit REFLEX ALU nanášajte na pripravený podklad v jednej rovnomernej tenkej vrstve pomocou štetky alebo mäkkej kefy.
Upozornenie	Do hmoty nepridávajte žiadne látky. Pri aplikácii na disperzné hydroizolačné nátery nepoužívajte penetráciu a Reflex ALU aplikujte na dokonale vyzretý podklad.
Obmedzenie	Nepoužívajte počas zrážok. Vyhybajte si silne preslneným plochám. Nanesenú hmotu chráňte pred intenzívnym vysušením a zrážkami.
Čistenie	Materiál: technický benzín, organické rozpúšťadla, čistič M.E.K. Ruky: voda a mydlo, ošetrojúci krém na ruky.
Bezpečnosť	Vid' « Karta bezpečnostných údajov 81.22».
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 16.08.2016 Vyhotovené dňa: 04.09.2009

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149