



## Technický list 81.26 Strešný bitúmenový tmel – DenBit ROOFPLAST

**Výrobok** Jednozložkový tesniaci škárovací tmel na báze bitúmenu. Vytvára trvalo pevný, plastický spoj.

**Vlastnosti**

- Veľmi jednoduchá aplikácia;
- Výborná odolnosť pri deformácií podkladu;
- Trvalo plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch;
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály i v kombinácií savý-nesavý;
- Odolný UV žiareniu;

**Použitie**

- Lepenie živičných strešných krytín;
- Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv. preplátavaním;
- Tmelenie a tesnenie zakončovacích profilov, oplechovanie komínov atík a pod;

**Balenie** Kartuša 310 ml  
**Farba** Čierna

### Technické údaje

Základ	-	bitúmen	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,3	
Sušina	%	85	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +80	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	hod	> 15	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba úplného vyzretia	týždne	1-2	(vo vnútri stále plastický)
Možnosť pretierať	-	áno	(len farbami s bitúmenovým základom)
Stekavosť	mm	< 3	(podľa ISO 7390)
Prídržnosť k podkladom	MPa	0,13	asfaltový pás po 14 dňoch
		0,16	oceľový plech po 14 dňoch
		0,26	asfaltový pás po 28 dňoch
		0,28	oceľový plech po 28 dňoch
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	
Približná spotreba	vzorec	$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šírka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$	

Približná spotreba z 310 ml príklad 
$$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$$

Približná spotreba z 310 ml m 12,9 m (pre škáru 4 x 6 mm)

**Obmedzenie** Nie je vhodné dlhodobé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP a teflón.  
**Podklad** Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntô a oleja.

**Pokyny** Pri použití je nutné zamedziť min. 2 hod. po aplikácii styku s vodou (dážď).

**Odporúčanie** Pre lepenie je vhodnejšie použiť strešné bitúmenové lepidlo.



## Technický list 81.26 Strešný bitúmenový tmel – DenBit ROOFPLAST

<b>Čistenie</b>	Materiál: ihneď čističom M.E.K. Ruky: voda a mydlo, regeneračný krém na ruky.
<b>Bezpečnosť</b>	Vid' «Karta bezpečnostných údajov 81.26».
<b>Aktualizácia</b>	Aktualizované dňa: 14.03.2010      Vyhotovené dňa: 07.11.2001

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*

---

### stavebná chémia profesionálov

**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149