



Výrobok Je asfaltová zmes za studena, riedená rýchlo prchavými látkami, určená na opravy vozoviek. Materiál je ihneď pripravený k použitiu za studena. Pri použití nevzniká odpad ani žiadne nebezpečenstvo. Nanáša sa rýchlo bez použitia špeciálneho vybavenia. Opravený povrch umožňuje ihneď obnovenie prevádzky. Po vytvrdnutí odoláva vysokým či nízkym teplotám, snehu, mrazu, dažďu. Po nanosení zostáva dlhú dobu elastická a nespôsobuje dopravné problémy. Čerstvá zmes sa nelepí na kolesá automobilov ani na obuv.

Vlastnosti

- Okamžitá spracovateľnosť za studena;
- Aplikačná teplota od -12°C do +40°C;
- Stabilná za vysokých teplôt;
- Vysoká odolnosť;
- Vhodné na opravy komunikácií;
- Ľahká a bezstratová aplikácia;
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť voči kyselinám a zásadám so slabou koncentráciou a voči soliam;
- Zmes je šetrná k životnému prostrediu;
- Okamžité obnovenie dopravy;
- Najlepší pomer: kvalita - cena;

Použitie

- výtlky na štátnych alebo obecných komunikáciách
- opravy mostov, parkovísk, priemyslových zón atď.
- doplnenie prepadnutých výkopov ciest, kanalizačných vpustov

Balenie vedro 1 kg, 25 kg
Farba Čierna

| Technické údaje | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Základ | - Asfaltové spojivo, kamenivo max. zrnitosti do 9,5 mm |
| Obsah asfaltového spojiva | % 5,2 |
| Tepelná odolnosť | °C -35 / +80 (po vytvrdnutí) |
| Tepelná odolnosť | °C -15 (pri preprave) |
| Tepelný rozsah použitia | °C -12 / +40 |
| Nelepivosť povrchu / pojazdnosť | hod ihneď |
| Riadna suchosť | dny 1 - 2 pri +15°C a hr. 30 mm |
| Hustota bez zhutnenia | g/cm ³ 1,4 |
| Hustota po zhutnení | g/cm ³ 2,4 |
| Skladovateľnosť | mesiace 12 pri teplotách nad +5°C |
| Max. hrúbka vrstvy | mm 10 - 50 |
| Približná spotreba | kg/m ² 30 Pri hrúbke 20 mm (rovná sa 15 mm po zhutnení) |

Druh podkladu Betón a asfaltové podklady.
Priprava podkladu Z diery odstráňte všetku vegetáciu, voľný materiál a stojatú vodu.
Náradie Lopata, hrable, vibračný valec alebo vibračná doska
Pracovný postup Použite množstvo obalovanej zmesi potrebnej pre vyplnenie diery a mierne navšzte. Roztiahnite balenú zmes pomocou lopaty alebo hrablí. Skontrolujte, či materiál pokrýva všetky rohy. Opravený povrch zhutnite vibračným valcom alebo vibračnou doskou. Napojenie opravenej časti ku zostávajúcemu povrchu vozovky urobte pásom ARS 2 a ihneď obnovte prevádzku. V jednom pracovnom úkone je možné opraviť výtlk až do hĺbky 50 mm. K zatvrdnutiu



Den Braven SK s.r.o.

Technický list 81.50 **Studená obalovaná asfaltová zmes - DenBit RB**

povrchu dôjde do 1 až 2 dní podľa hrúbky vrstvy a poveternostných podmienok. Spotreba približne 30 kg na 1 m² povrchu, pri hrúbke 20 mm (rovná sa hr. 15 mm po zhutnení). Pri vyšších teplotách nad +25 °C odporúčame posypať povrch zmesi pred zhutnením pieskom za účelom zníženia nalepovania čiastočiek zmesi na obuv alebo kolesá automobilov.

Upozornenie Pri prevážaní hmoty za mrazu a zvlášť pred použitím v nízkych teplotách, hmotu deň pred použitím uchovávajte pri teplote nad +15°C. Do hmoty nepridávajte žiadne látky.
Nenahrievať plameňom!

Čistenie Materiál: technický benzín, organické rozpúšťadlá, čistič M.E.K.
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 81.50».

Aktualizácia Aktualizované dňa: 02.02.2017 Vyhotovené dňa: 25.09.2011

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje spočívajú na našich vlastných skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Vyššie uvedené údaje sú všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk